

**أثر متغيرات خامات اللحامات علي متوسط وزن المتر المربع****The Effect of the Variables of the Weft Materials on the Average Weight of the Meter**

أ.م.د. / رحاب محمد علي إسماعيل

أ.م.د. / غاده شاكر عبد الفتاح

أستاذ مساعد الملابس والنسيج - كلية

أستاذ مساعد الملابس والنسيج - كلية

التربية النوعية - جامعة الزقازيق

التربية النوعية - جامعة بنها

**ملخص البحث:**

يهدف البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى أثر متغيرات خامات اللحامات علي وزن المتر المربع، حيث تم إنتاج أقمشة بتركيب نسجي هنيكوم باستخدام نوعين لخيط اللحمة (فبران ١٠٠% نمرة ١/٣٠ انجليزي، ليوسيل ١٠٠% نمرة ١/٣٠ انجليزي) مع تثبيت خيط السداء نمرة (٢/٢٤) قطن مسرح ١٠٠%، بترتيب عينات الأقمشة لخيط اللحمة (فبران ١٠٠%، ليوسيل ١٠٠%، ٥٠% فبران/٥٠% ليوسيل)، وثلاثة كثافات لخيط اللحمة (٣٣ حدفة/سم، ٣٦ حدفة/سم، ٣٩ حدفة/سم)، ثم تم إجراء المعالجات الأولية على الأقمشة المنتجة تحت البحث، وتبع ذلك إجراء اختبار وزن المتر المربع وتوصلت الدراسة إلى اختلاف وزن المتر المربع للعينات المنفذة بالرغم من تساوي نمر خيوط اللحامات وكذلك عدد الحدفات حيث أنه بحساب الوزن النظري لخامات اللحامات وكذلك علاقه بين وزن المتر ومتوسط التشريب وجد أن معدل التشريب يؤثر علي وزن المتر المربع حيث أن نسبة التشريب وامتصاص السوائل في المحاليل الخاصه بالتبييض أثرت في الوزن طبقا لنوع الخامة وهذا ما يتفق مع نتائج البحث حيث وجد أن خامة اللحمة (الليوسيل ١٠٠%) أقل وزن متر مربع يليها خامة اللحمة فبران ١٠٠% وأخيرا الخامة المخلوطة باللحامات (الفبران ٥٠% وليوسيل ٥٠%) وهي الأعلى وزنا ويرجع ذلك إلى أن نسبة التشريب لخيط الليوسيل أقل من نسبة التشريب لخيط الفبران.

## The Effect of the Variables of the Weft Materials on the Average Weight of the Meter

Dr. / **Rehab** Mohamed Ali

Assistant Professor in Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, Zagazig University

**Dr / Ghada Shaker Abelfatah**

Assistant Professor in Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, Banha University

### **Abstract:**

The research aims to study the effect of the variables of the weft materials on the weight of the square meter, where the fabric was produced by the structure of the Honey-comb weaves textile using two types of weft yarn (fibranne 100%, lyocell 100%) by the arrangement of fabric samples of the weft yarn type (lyocell 100%, fibranne 100%, lyocell / fibranne 50%: 50%). and three weft density (33 picks /cm , 36 picks / cm, 39 picks / cm) ), And then the initial treatments were done on the fabrics produced under the research, followed by a test of weight per square meter and the study reached the weight of the meter The ratio of impregnation to the weight of the square meter, where the percentage of impregnation and absorption of fluids in the solutions of bleaching affected the weight by type This is consistent with the results of the research, where the raw weft (100% lyocell) less weight of square meter followed by the weft of 100% fibranne weft and finally the raw material mixed with the (50% fibranne and 50% lyocell) and the highest weight due to the less Of the impregnation rate of the fibranne thread.

## المقدمة والمشكلة البحثية:

تعتبر صباغة المنسوجات من الصناعات الهامة والمتطورة بصورة سريعة مستخدمة التكنولوجيا والتقنيات العلمية المتطورة لتطبيق استراتيجية التميز لهذه المنتجات من حيث تحسين خواصها الطبيعية والميكانيكية لتناسب الأداء الوظيفي لها (أريج رياض سعيد وآخرون ٢٠١١)، لذا فالتركيب البنائي أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها المصمم في التوصل إلى الخواص التي يجب توافرها بالأقمشة حيث تلعب دورا هاما في تحديد جودة الأقمشة ومدى ملاءمته للأداء الوظيفي (سعديه عمر خليل ٢٠٠٤)

يمكن تحديد العناصر الأساسية المكونة للتركيب البنائي وهي (نمرة الخيط وقطرة لكل من السداء واللحمة - نوع ومواصفة الخامة - عدد خيوط البوصة لكل من السداء واللحمة - عدد برمات البوصة لكل من خيوط السداء واللحمة - التركيب النسجي - النقل والتشريب لكل من السداء واللحمة وأن هناك علاقة مباشرة بين كثافة الخيوط، ووزن المتر المربع، وبين سمك النسيج ونفاذية الهواء (Ehab Haidar Shirazi, et al., 2018)، كما تؤثر كثافة اللحامات بالوحدة علي خواص الأقمشة كالمتانة ووزن المتر المربع، كما تؤثر عدد التعاشقات بالوحدة علي قوة الشد ومتانة التمزق وكذلك مقاومة الاحتكاك ومقاومة الانفجار (سعديه عمر خليل ٢٠٠٤)

لذا تعتبر هذه الصناعة من الصناعات المهمة لمستقبل مصر حيث أنها مصدراً هاماً وحيوياً للدخل القومي ومركز جذب للقوى البشرية العاملة ولهذا يتطلب أن يكون المنتج على قدر كبير من الجودة لينافس في الأسواق العالمية (أشرف محمود هاشم وآخرون ٢٠٠٦) ، وأوضحت دراسة (محمد مصطفى علي ٢٠٠٦) تأثير بعض عناصر التركيب البنائي علي بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة القطنية المنتجة للتصميم المبتكر وأثبتت تأثير كثافة اللحامات لوحدة القياس علي خواص المتانة والعمر الاستهلاكي للأقمشة وتوصلت إلى وجود علاقة طردية بين وزن المتر المربع وعدد الحدفات وكذلك وجود علاقة عكسية بين وزن المتر المربع ونمر اللحامات وهذه علاقة طبيعية، بينما اهتمت دراسة (تامر فاروق خليفه وآخرون ٢٠٠٧) بدراسة تأثير بعض عناصر التركيب البنائي النسجي ودراسة تأثير هذه العناصر علي بعض الخواص الخاصة بأقمشة القمصان الصيفية في ظل ثبات معامل التغطية وتوصلت النتائج الي أن اختلاف خامة اللحامات له تأثير كبير علي قوة الشد وبعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.

كما هدفت دراسة (عادل جمال الدين الهنداوى وآية محمد فوزى، ٢٠١٠) لبيان مدى تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البولي استر علي الخواص الوظيفية للملابس الصيفية وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما زادت نمر الخيوط زادت قوة الشد وقلت نفاذية الهواء حيث لاتعمل زيادة تخانة الخيوط علي تقليل المسافات البينية بين الخيوط فتقل النفاذية، بينما هدفت دراسة (Eva Borbdy, 2008) إلى إنتاج جيل جديد من السليلولوز المجدد وهو ألياف الليوسيل وذلك عن طريق صنع محلول سليلوز جيد باستخدام مواد مذيبة مثل مادة (زانثان) المستخدمة في إنتاج الفسكوز وذلك لاستخدامه في أغراض متعدد وبخواص ميكانيكية أفضل من الألياف السليلوزية التقليدية وأول الألياف التجارية لألياف الليوسيل هي ألياف التنسيل، كما اكدت دراسة (رحاب محمد على ورحاب طه شريدح ،٢٠١٨) علي تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات وتوصلت الى ان أفضل مواصفات خامه تحقق اعلي اداء وظيفي للأقمشة المنتجة تحت هي القماش المنتج من خيط اللحمة ليوسيل ١٠٠%.

كما أوضحت دراسة (Kunal Singha ,2012) أن ألياف الليوسيل شاع استخدامها جدا في الفترة الأخيرة بسبب خصائصها الجيدة وقربها من خصائص القطن بل وتتفوق عليه في بعض الخصائص مما يجعلها بديل مناسب لألياف القطن وخامة فعالة في نطاق الملابس وصناعة الأقمشة غير المنسوجة وكذلك الورق. بينما أشارت دراسة (Alaa Arafa Badr Ashraf El-Nahrawy Ahmed Hassanin,2014) إلى استخدام خلطات من التنسيل والقطن والخيرازان لتحقيق خواص الراحة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية للملابس الرياضية المصنوعة من أقمشة التريكو وأوضحت النتائج أن الأقمشة المنتجة من خلطة التنسيل والقطن لها خواص جيدة بينما القطن المصرى الخام لديه أعلي درجة عزل حراري مقارنة مع غيرها من الأقمشة السليلوزية المجددة. بينما أكدت دراسة Jürgen Paulitz,etal.,2017) علي حاجة قوية لطرق مبتكرة لإنتاج الألياف السليلوزية، لحماية التوافر المستقبلي لإنتاج الألياف السليلوزية بسبب الطلب المستمر على مستوى العالم للألياف الصناعية "المحورة" خاصةً من أصل السليلوز ولتوقع ركود إنتاج القطن .

بينما أشارت (Ya Wang, Dudi Gong etalm,2015) إلي دراسة عملية غزل وتحليل لخصائص خيوط الليوسيل(التنسيل) وتم مقارنتها بالخيوط القطنية التقليدية وأوضحت الدراسات أن ألياف الليوسيل أفضل فى الخواص من ألياف القطن التقليدية وكذلك نسبة

الاستطالة فيها أعلى في الخواص من ألياف القطن وأوصت الدراسة باستخدام ألياف الليوسيل علي نطاق أوسع في مجال الملابس نظرا لجودة خواصها، كما أوضحت دراسة ( Dziworska, G etal, 2000 ) أن الأقمشة المنتجة من لحمات من ألياف الليوسيل مقاومة للتجعد بالمقارنه بالأقمشة المنتجة من لحمات من ألياف قطن أو فسكوز، علاوة علي ذلك أظهرت أيضاً ان الأقمشة المنتجة من لحمات الليوسيل ذات نفاذية أكبر للهواء، اما دراسة (Alaa Arafa Badr,2018) استخدمت الياف القطن المصري التقليدي والخيوط المغزولة من ألياف مجددة جديدة مثل تينسيل وبامبو لانتاج جوارب مضادة للبكتريا نظرا لان هذه الخامات الجديده لها القدره علي مقاومة البكتريا، بينما أكدت دراسة (Alaa Arafa , etal,2014) إلى استخدام خلطات من التنسيل والقطن لتحقيق خواص الراحة والحماية للملابس الرياضية المصنوعة من أقمشة التريكو وأوضحت النتائج أن القطن المصرى لديه أعلى درجة عزل حرارى مقارنة مع غيرها من الأقمشة السليلوزيه المجددة.

### مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي الآتي:

ما أثر متغيرات خامات اللحامات علي متوسط وزن المتر المربع؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات التالية:

١- ما تأثير إختلاف نوع خيط اللحمة على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة

تحت البحث؟

٢- ما تأثير إختلاف كثافة خيط اللحمة/سم على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة

تحت البحث ؟

### أهداف البحث :

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على وزن المتر المربع

للأقمشة المنتجة تحت البحث وينبثق من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية وهي:

١- إيجاد علاقة رياضية تربط بين معاملات تغطية الأقمشة ووزن المتر المربع للأقمشة

المنتجة تحت البحث.

٢- إيجاد علاقة رياضية تربط بين معاملات الوزن النظرى والعملى للأقمشة المنتجة

وعدد الحدفات .

**أهمية البحث:**

- ١- تقديم مقترحات تطبيقية تتناسب مع الخواص الوظيفية للاستخدامات المختلفة للأقمشة.
- ٢- الارتقاء بصناعة المنسوجات وزيادة قدرتها التنافسية.

**فروض البحث :**

- ١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خيط اللحمة ووزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- ٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة خيط اللحمة/سم ووزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث.

**أدوات البحث:**

- ١- الاختبارات المعملية: (وزن المتر المربع).
- ٢- نول النسيج المستخدم : نول دوى "سولزر".

**حدود البحث :****١- الحدود الموضوعية:**

- الخامات النسجية: قماش بخيط السداء (قطن ١٠٠%)، بتركيب نسجي هنيكوم، ونوعين لخيط اللحمة (ليوسيل ١٠٠%، فبران ١٠٠%)، بترتيب عينات الأقمشة لنوع خيط اللحمة (ليوسيل ١٠٠%، فبران ١٠٠%، مخلوط ليوسيل/ فبران ٥٠%:٥٠%)، وبثلاثة كثافات لخيط اللحمة (٣٣-٣٦-٣٩ لحمة/سم).
- الاختبارات المعملية: وزن المتر المربع.

**٢- الحدود المكانية :**

- شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق لإنتاج الأقمشة المستخدمة تحت البحث .
- قطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج للتجهيزات الأولية للأقمشة المستخدمة تحت البحث
- معامل الفحص والجودة بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج للاختبارات المعملية للأقمشة المستخدمة تحت البحث.

**٣- الحدود الزمانية : ٢٠١٧-٢٠١٨ م .**

## منهج البحث :

يعتمد البحث علي المنهج التجريبي والوصفي التحليلي.

## مصطلحات البحث:

١- **خيوط اللحمة Weft Yarn**: هو خيط عرضي داخل في تركيب النسيج ، يمتد بعرض

القماش من البرسل إلى البرسل ومتعاشق مع خيوط السداء (مجدى العارف، ٢٠٠٤م).

٢- **كثافة اللحمة "الحدفات فى الوحدة" Density**: عدد خيوط اللحمة فى المنسوج فى وحدة

طولية معينة (البوصة أو السنتيمتر) (أحمد سالم وأخرون، ٢٠١٦م).

## الاطار النظرى

الفيبران بوليمر طبيعي مصنوع من لب الخشب المحتوى على السليلوز الطبيعي، لذلك فإن خصائصه أكثر تشابهاً مع تلك الخاصة بالألياف السليلوزية الطبيعية الأخرى، منها قابليته العالية للصبغة بألوان متعددة، ومقاومة التآكل، ومقاومة الحشرات، ومن نقاط القوة أيضاً قدرته على الخلط مع ألياف أخرى، مقاومته معتدلة للأحماض والقلويات، مع لمعته الزائدة (Tasnim Shaikh, 2012)، بينما القوة والمرونة والرجوعية منخفضة، ولكنه أكثر قدرة وقابلية للامتصاص عن الألياف السليلوزية الطبيعية والتي تصل إلى ١٣%، التي تؤثر بدورها على متانة الفسكوز فتصل إلى النصف وهو مبلل وفي هذه الحالة تزداد الاستطالة، مع كفاءته العالية للتوصيل الحرارى والكهربى (محمد اسماعيل عمر، ٢٠٠٢م).

## ألياف الليوسيل:

ألياف الليوسيل هي ألياف سليلوزية ١٠٠% في ألياف مغزوله من عجائن الخشب النقية تم تصنيعها وتوريدها تجارياً تحت الاسم التجاري تنسيل وأصبحت هذه الألياف راسخة في صناعة الورق التخصصي لتطبيقات الترشيح (مرشحات المشروبات، فلاتر وقود السيارات وأوراق فلتر السجائر) بالإضافة لاستخداماتها العالية في مجال الملابس والنسيج نظراً لجودة خواصها الوظيفية (Wang Xiwen, Hu Jian, Long Jin, 2011)، ونظراً لسطح الألياف الناعم فإن المنسوجات المصنوعة منه ناعمة للغاية، مقاوم لنمو البكتيريا بالمقارنة بالألياف الصناعية الأخرى والقطن، يمنع تكون الكهراء الالكتروستاتيكية، مقاومة جيدة للتآكل، تتكمش أقمشة "تنيسل" بشكل أقل مقارنة بالأقمشة القطنية (Tanveer Hussain, 2014).

## خلط الألياف :

هو عبارة عن توليفات من أكثر من نوع واحد من الألياف بمواصفات مختلفة من حيث النوع والتركيب واللون والقطر والطول تبعاً للمنتج المطلوب ويتم الخلط إما أثناء عملية الغزل أو في مرحلة الزوى أو في مرحلة النسيج، الغرض من الخلط مراعاة بعض الجوانب الاقتصادية والجمالية ( Elizabeth Skomra 2006 )

## الدراسة التطبيقية:

أولاً: التجارب العملية والاختبارات المعملية:

## ١ - عينات البحث :


تم إنتاج الأقمشة المستخدمة تحت البحث بشركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق بالمواصفات التالية:

## العوامل المتغيرة:


- نوع خيط اللحمة ( ليوسيل ١٠٠% - فبران ١٠٠% ) بترتيب عينات الأقمشة لنوع خيط اللحمة (ليوسيل ١٠٠% ، فبران ١٠٠% ، مخلوط ليوسيل/ فبران ٥٠%:٥٠% ) .
- كثافة اللحمت في وحدة القياس ( ٣٣-٣٦-٣٩ لحمة/سم).

## العوامل الثابتة :


- نوع خامة خيط السداء (قطن ١٠٠%) .
- نمرة خيط اللحمة (١/٣٠) ترقيم إنجليزي .
- نمرة خيط السداء (٢/٢٤) قطن مسرح (ترقيم إنجليزي) .
- التركيب النسجي (الهنيكوم) .



الكرتون



اللقى



التركيب النسجي

شكل (١) التركيب النسجي الهنيكوم المستخدم تحت البحث



## ويوضح جدول (١) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث :

جدول (١) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث

نوع النول	نول دوبي "سولزر" .
عرض المشط	١٠٢ سم.
عدة المشط	٢٠ فتلة/سم.
كثافة اللحامات	٣٣ لحمة/سم. ٣٦ لحمة/سم. ٣٩ لحمة/سم.
نمرة السداء	(٢/٢٤) قطن مسرح ترقيم إنجليزي.
نمره اللحمة	(١/٣٠) ترقيم إنجليزي.
عرض القماش	٩٦,٥ سم.
نوع خيط اللحمة	ليوسيل (١٠٠%)، فيران (١٠٠%) .
نوع خيط السداء	قطن (١٠٠%) .
التركيب النسجي المستخدم	هنيكوم (خلايا النحل).
عدد الدرات المستخدمة	١٢ دراة (٩ درأت بحر + ٢ دراة براسل + ١ تحبيس).
اللقى	طردي عكسى.

## ٢- تجهيز الأقمشة المنتجة تحت البحث:

تمت المعالجة الأولية الخاصة بعينات البحث بمعمل قطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج .

## ٣- الإختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم إجراء بعض الإختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة تحت البحث بقطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج، وذلك لتحديد خواصها المختلفة، وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث، وتمت جميع الإختبارات في الجو القياسي المنصوص في المواصفات القياسية حيث الرطوبة النسبية (٦٥±٠.٢%)، ودرجة الحرارة (٢٠±٥°م)، وذلك بمعمل قطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج.

١- وتضمنت هذه الإختبارات إختبار وزن المتر المربع للقماش (جم): تم

إجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (٢٩٥) باستخدام جهاز

Karl Schro Dro ICG Matirial Prufma Schinen D-6940 Weinheim/Bergstr

ثانياً: مناقشة الفروض والنتائج وتفسيرها :

القوانين الرياضية المستخدمة:

خيوط السداء بالبوصة

$$\frac{\text{معامل تغطية السداء}}{\sqrt{\text{نمرة خيوط السداء بالترقيم الانجليزي}}} =$$

حدفات اللحمه بالبوصة

$$\frac{\text{معامل تغطية اللحمه}}{\sqrt{\text{نمرة خيوط اللحمه بالترقيم الانجليزي}}} =$$

معامل تغطية السداء

$$\frac{\text{معامل الاتزان}}{\text{معامل تغطية اللحمه}} =$$

معامل تغطية اللحمه

$$\text{معامل تغطية القماش} = \text{معامل تغطية السداء} + \text{معامل تغطية اللحمه}$$

عدد قتل/سم × ١٠٠ × ٠.٦ × النسبة المئوية للتشريب

$$\frac{\text{الوزن النظري للسداء}}{\text{النمرة بالترقيم الانجليزي}} =$$

النمرة بالترقيم الانجليزي

عدد الحدفات/سم × ١٠٠ × ٠.٦ × النسبة المئوية للتشريب

$$\frac{\text{الوزن النظري للحمة}}{\text{النمرة بالترقيم الانجليزي}} =$$

النمرة بالترقيم الانجليزي

الوزن النظري للسداء

$$\frac{\text{النسبة المئوية لوزن السداء}}{\text{الوزن النظري للسداء}} =$$

الوزن النظري للقماش

$$\text{الوزن النظري للقماش} = \text{الوزن النظري للسداء} + \text{الوزن النظري للحمة}$$

متوسط تشريب السداء للتكرار + متوسط تشريب اللحمه للتكرار

$$\frac{\text{التشريب}}{\text{الوزن النظري للقماش}} =$$

وزن المتر المربع

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =

التشريب

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع × النسبة المئوية للسداء

الوزن العملي للحمة = وزن المتر المربع × النسبة المئوية للحمة

العينة المنفذة بمتوسط ٣٣ حذفة/سم للخام بواقع ٣٤.٦ حذفة /سم مجهز للخامةالمخلوطة ( تنسيل/فيران)

١٢.٤ + ١٠.٣

التشريب =  $\frac{12.4 + 10.3}{2}$  = ١١.٣٥ سم

٢

وزن المتر المربع

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =

التشريب

٢٠.٥

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =  $\frac{18.06}{11.35}$  = ١٨.٠٦

١١.٣٥

٢.٥٤ × ٢٤.٤

خيوط السداء بالبوصة

معامل تغطية السداء =  $\frac{2.54 \times 24.4}{\sqrt{\frac{62}{62}}}$  = $\sqrt{\frac{62}{62}}$ 

٦٢

معامل تغطية السداء =  $\frac{17.898}{3.464}$  = ١٧.٨٩٨

٣.٤٦٤

٢.٥٤ × ٣٤.٦

حذفات اللحم بالبوصة

معامل تغطية اللحم =  $\frac{2.54 \times 34.6}{\sqrt{\frac{87.88}{10.299}}}$  = $\sqrt{\frac{87.88}{10.299}}$ 

٨٧.٨٨

معامل تغطية اللحم =  $\frac{10.299}{5.744}$  = ١٥.٢٩٩

٥.٧٤٤

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمة

$$33.19 = 15.299 + 17.898 =$$

$$17.898 \quad \text{معامل تغطية السداء}$$

$$1.17 = \frac{17.898}{15.299} = \frac{\text{معامل تغطية اللحمة}}{\text{معامل الاتزان}} =$$

$$15.299 \quad \text{معامل تغطية اللحمة}$$

عدد فتل/سم  $\times 100 \times 0.6 \times$  النسبة المئوية للتشريب

$$\frac{\text{الوزن النظري للسداء}}{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}}$$

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

$$103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24} = 125.66 \text{ جم}$$

$$100 \times 2/24$$

$$15.6 \times 0.6 \times 100 \times 34.6$$

$$\text{الوزن النظري للحمة للحدفة} = \frac{15.6 \times 0.6 \times 100 \times 34.6}{100 \times 1/30} = 79.99 \text{ جم}$$

$$100 \times 1/30$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمة

$$\text{الوزن النظري للقماش} = 79.99 + 125.66 = 205.6 \text{ ج}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$125.6$$

$$0.61\% = \frac{125.6}{205.6} =$$

$$100 \times 205.6$$

النسبة المئوية لوزن اللحمة للحدفة (33/سم) = الوزن النظري للحمة / الوزن النظري للقماش

$$79.99$$

$$0.39\% = \frac{79.99}{205.6} =$$

$$205.6$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن السداء

$$125 = 0.61 \times 205 = \text{جم}$$

الوزن العملي للحمة = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن اللحمة

$$٨٠ = ٠.٣٩ \times ٢٠٥ =$$

الوزن العملي للقماش = وزن المتر المربع = ٢٠٥ جم

العينة المنفذه بمتوسط ٣٣ حدفة/سم للخام بواقع ٣٤.٦ للمجهز للخامه (فيران ١٠٠%)

$$١٢.٤ + ١٠.١$$

$$\frac{١١.٢٥}{٢} = \text{التشريب}$$

وزن المتر المربع

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =

التشريب

$$٢٠٣$$

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب = ١٨.٠٤ =

$$١١.٢٥$$

$$٢.٥٤ \times ٢٤.٤$$

خيوط السداء بالبوصة

$$\frac{2.54 \times 24.4}{\sqrt{24/2}} = \frac{\text{نمره خيط اللحمة بالترقيم الانجليزي}}{\text{معامل تغطية السداء}} =$$

$$٦٢$$

معامل تغطية السداء = ١٧.٨٩٨ =

$$٣.٤٦٤$$

$$٢.٥٤ \times ٣٣$$

خيوط اللحمة بالبوصة

$$\frac{2.54 \times 33}{\sqrt{30/1}} = \frac{\text{نمره خيط اللحمة بالترقيم الانجليزي}}{\text{معامل تغطية اللحمة}} =$$

$$٨٧.٨٨$$

معامل تغطية اللحمة = ١٥.٢٩٩ =

$$٥.٧٤٤$$

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمة

$$٣٣.١٩ = ١٥.٢٩٩ + ١٧.٨٩٨ =$$

معامل تغطية السداء ١٧.٨٩٨

$$\text{معامل الاتزان} = \frac{\text{معامل تغطية السداء}}{\text{معامل تغطية اللحم}} = \frac{17.898}{14.092} = 1.17$$

معامل تغطية اللحم ١٤.٥٩٢

عدد فتل/سم × ١٠٠ × ٠.٦ × النسبة المئوية للتشريب

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي} \times \text{عدد فتل/سم} \times 100 \times 0.6 \times \text{النسبة المئوية للتشريب}}{100}$$

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

$$10.3 \times 0.6 \times 100 \times 24.4$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{10.3 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24} = 125.66 \text{ جم}$$

$$100 \times 2/24$$

$$15.6 \times 0.6 \times 100 \times 34.6$$

$$\text{الوزن النظري للحمة} = \frac{15.6 \times 0.6 \times 100 \times 34.6}{100 \times 1/30} = 79.99 \text{ جم}$$

$$100 \times 1/30$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمة

$$\text{الوزن النظري للقماش} = 79.99 + 125.66 = 205.6 \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$125.6$$

$$0.61\% = \frac{125.6}{100 \times 205.6}$$

$$100 \times 205.6$$

النسبة المئوية لوزن اللحم بحدفة (٣٣/سم) = الوزن النظري للحمة / الوزن النظري للقماش

$$79.99$$

$$0.39 = \frac{79.99}{100 \times 205.6}$$

$$100 \times 205.6$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن السداء

$$123.83 \text{ جم} = 0.61 \times 203 =$$

الوزن العملي للحمة = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن اللحم

$$79.17 = 0.39 \times 205 =$$

الوزن العملي للقماش = وزن المتر المربع = 203 جم

العينة المنفذه بمتوسط ٣٣ حذفة/سم للخام بواقع ٣٤.٦ حذفة /سم مجهز للخامة  
المخلوطة ( تنسيل ١٠٠%)

$$\text{التشريب} = \frac{١٠.٢ + ١٢.٤}{٢} = ١١ \text{ سم}$$

$$\frac{\text{وزن المتر المربع}}{\text{التشريب}} = \text{العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب}$$

$$\frac{١٩٤}{١١} = ١٧.٦٣ = \text{العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب}$$

$$\frac{٢.٥٤ \times ٢٤.٤}{\sqrt{24/2}} = \frac{\text{خيوط السداء بالبوصة}}{\sqrt{\text{نمرة خيوط السداء بالترقيم الانجليزي}}} = \text{معامل تغطية السداء}$$

$$\frac{٦٢}{٣.٤٦٤} = ١٧.٨٩٨ = \text{معامل تغطية السداء}$$

$$\frac{٢.٥٤ \times ٣٤.٦}{\sqrt{30/1}} = \frac{\text{حذفات اللحمه بالبوصة}}{\sqrt{\text{نمرة خيط اللحمه بالترقيم الانجليزي}}} = \text{معامل تغطية اللحمه}$$

$$\frac{٨٧.٨٨}{٥.٧٤٤} = ١٥.٢٩٩ = \text{معامل تغطية اللحمه}$$

$$\text{معامل تغطية القماش} = \text{معامل تغطية السداء} + \text{معامل تغطية اللحمه}$$

$$٣٣.١٩ = ١٥.٢٩٩ + ١٧.٨٩٨ =$$

$$١.١٧ = \frac{١٧.٨٩٨}{١٥.٢٩٩} = \frac{\text{معامل تغطية السداء}}{\text{معامل تغطية اللحمه}} = \text{معامل الاتزان}$$

$$\frac{\text{عدد قتل/سم} \times 100 \times 0.6 \times \text{النسبة المئوية للتشريب}}{\text{الوزن النظري للسداء}} =$$

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

$$\frac{103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24} = \text{الوزن النظري للسداء} = 125.66 \text{ جم}$$

$$\frac{15.6 \times 0.6 \times 100 \times 34.6}{100 \times 1/30} = \text{الوزن النظري للحمه للحدفة} = 79.99 \text{ جم}$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمه

$$\text{الوزن النظري للقماش} = 79.99 + 125.66 = 205.6 \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$0.61 = \frac{125.6}{100 \times 205.6} =$$

النسبة المئوية لوزن اللحمه = الوزن النظري للحمه / الوزن النظري للقماش

$$0.39 = \frac{79.99}{100 \times 205.6} =$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن السداء

$$118.34 = 0.61 \times 194 =$$

الوزن العملي للحمه = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن اللحمه

$$75.66 = 0.39 \times 194 =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمه = 194 جم

مما سبق نستخلص هذا الجدول والذي جمع بين مجموعه من خامات اللحامات المختلفه بمتوسط (٣٣ حدفة/سم) للقماش الخام بواقع (٣٤.٦ حدفة/سم) للمجهز ومعامل التغطية لكل من السداء واللحمه ومعامل الاتزان وكذلك الوزن النظري للسداء واللحمه والوزن العملي للسداء واللحمه وعلاقة ذلك بخامات اللحامات المختلفه المستخدمة في الأقمشة المنتجه تحت البحث .



جدول (٢) يوضح العلاقة بين الحدفة (٣٣) وخامات اللحامات المختلفة في الأقمشة المنتجة تحت البحث

الحاله	متوسط التشريب	تغطية السداء	تغطية اللحمة	تغطية القماش	اتزان القماش	الوزن النظري		الوزن العملي		وزن القماش
						سداء	اللحمة	سداء	اللحمة	
تنسيل/ فيران	١٨.٠٦	١٧.٨٩٨	١٥.٢٩٩	٣٣.١٩	١.١٧	١٢٥.٦	٧٩.٩٩	١٢٥	٨٠	٢.٥
فيران ١٠٠%	١٨.٠٤	١٧.٨٩٨	١٥.٢٩٩	٣٣.١٩	١.١٧	١٢٥.٦	٧٩.٩٩	١٢٣.٨٣	٧٩.١٧	٢.٥
تنسيل ١٠٠%	١٧.٦٣	١٧.٨٩٨	١٥.٢٩٩	٣٣.١٩	١.١٧	١٢٥.٦	٧٩.٩٩	١١٨.٣٤	٧٥.٦٦	٢.٥

من الجدول (٢) يتضح ان وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة من خلطة اللحامات ٥٠% تنسيل / ٥٠% فيران اعلي وزناً (٢٠٥ جم) يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة فيران ١٠٠% (٢٠٣ جم) ثم يليها يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة تنسيل ١٠٠% (١٩٤ جم) ويرجع ذلك الى ان اعلي نسبة تشريب في الأقمشة المنتجة من خلطة اللحامات ٥٠% تنسيل / ٥٠% فيران وهي (١٨.٠٦) يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة فيران ١٠٠% (١٨.٠٤) ثم يليها يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة تنسيل ١٠٠% (١٧.٦٣) ويؤكد علي ذلك الوزن العملي للسداء واللحمة مما يوضح أن نسبة التشريب تلعب دورا مهما في زيادة وزن المتر المربع مهما كانت الحدفات ثابتة مع اختلاف الخامة حيث أنه كلما زادت نسبة التشريب زاد وزن المتر المربع.

العينة المنفذه بحدفة ٣٦ حدفة/سم للخام بواقع (٣٨.١ حدفة/سم) للخامه المجهزه المخلوطة (تنسيل/فيران)

$$\frac{12.4 + 10.2}{2} = \text{التشريب} = 11.30 \text{ سم}$$

$$\frac{\text{وزن المتر المربع}}{\text{التشريب}} = \text{العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب}$$

$$\frac{212}{11.30} = 18.76 = \text{العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب}$$

$$\frac{2.04 \times 24.4}{\sqrt{24/2}} = \frac{\text{خيوط السداء بالبوصة}}{\sqrt{\text{نمرة خيط السداء بالرقم الانجليزي}}} = \text{معامل تغطية السداء}$$

$$\text{معامل تغطية السداء} = \frac{62}{17.898} = 3.464$$

$$\text{معامل تغطية اللحم} = \frac{2.04 \times 38.1}{\sqrt{30/1}} = \frac{\text{خيوط اللحم بالبوصة}}{\sqrt{\text{نمره خيط اللحم بالترقيم الانجليزي}}}$$

$$\text{معامل تغطية اللحم} = \frac{96.77}{16.84} = 5.744$$

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحم

$$34.75 = 16.84 + 17.898 =$$

$$17.898 \quad \text{معامل تغطية السداء}$$

$$\text{معامل الاتزان} = \frac{1.063}{16.84} = \frac{\text{معامل تغطية اللحم}}{\text{معامل تغطية السداء}}$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{\text{عدد فتل/سم} \times 100 \times 0.6 \times \text{النسبة المئوية للتشريب}}{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}}$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24} = 125.66 \text{ جم}$$

$$\text{الوزن النظري للحمه} = \frac{115.6 \times 0.6 \times 100 \times 38.1}{100 \times 1/30} = 88.09 \text{ جم}$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمه

$$\text{الوزن النظري للقماش} = 88.09 + 125.66 = 213.7 \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$0.59 = \frac{125.6}{100 \times 213.7}$$

النسبة المئوية لوزن اللحمه بحدفة (٣٦/سم) = الوزن النظرى للحمه / الوزن النظرى للقماش

$$0.41 = \frac{88.09}{100 \times 213.7} =$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن السداء

$$125.08 = 0.59 \times 212 =$$

الوزن العملي للحمه = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن اللحمه

$$86.9 = 0.41 \times 212 =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمه = 212 جم

العينة المنفذه بمتوسط ٣٦ حدفة/سم للخام بواقع (٣٨.١ حدفة/سم) للخامه المجهزه (فيران ١٠٠%)

$$\text{التشريب} = \frac{12.3 + 10.3}{2} = 11.30 \text{ سم}$$

$$\frac{\text{وزن المتر المربع}}{\text{التشريب}} = \text{العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب}$$

$$18.08 = \frac{210}{11.30} = \text{العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب}$$

$$\text{معامل تغطية السداء} = \frac{\text{خيوط السداء بالبوصه}}{24/2 \sqrt{}} = \frac{2.04 \times 24.4}{\sqrt{}} = \frac{62}{\sqrt{}} = 17.898$$

$$\text{معامل تغطية السداء} = \frac{62}{3.464} = 17.898$$

$$\text{معامل تغطية اللحمه} = \frac{\text{خيوط اللحمه بالبوصه}}{30/1 \sqrt{}} = \frac{2.04 \times 38.1}{\sqrt{}} = \frac{96.77}{\sqrt{}}$$

$$\text{معامل تغطية اللحم} = \frac{16.84}{5.744} = 2.932$$

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحم

$$34.75 = 16.84 + 17.898 =$$

$$17.898 \quad \text{معامل تغطية السداء}$$

$$\text{معامل الاتزان} = \frac{16.84}{1.063} = 15.84$$

عدد قتل/سم × ١٠٠ × ٠.٦ × النسبة المئوية للتشريب

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{16.84}{1.063} = 15.84$$

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

$$103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24} = 125.66 \text{ جم}$$

$$100 \times 2/24$$

$$115.6 \times 0.6 \times 100 \times 38.1$$

$$\text{الوزن النظري للحمه} = \frac{115.6 \times 0.6 \times 100 \times 38.1}{100 \times 1/30} = 88.09 \text{ جم}$$

$$100 \times 1/30$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمه

$$\text{الوزن النظري للقماش} = 88.09 + 125.66 = 213.7 \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$125.6$$

$$0.59 = \frac{125.6}{213.7} =$$

$$100 \times 213.7$$

النسبة المئوية لوزن اللحمه بحدفة (٣٦/سم) = الوزن النظري للحمه / الوزن النظري للقماش

$$88.09$$

$$0.41 = \frac{88.09}{213.7} =$$

$$100 \times 213.7$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن السداء

$$123.9 = 0.59 \times 210 =$$

الوزن العملي للحمه = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن اللحمه

$$٨٦.١ = ٠.٤١ \times ٢١٠ =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمه = ٢١٠ جم

العينه المنفذه بمتوسط ٣٦ حدفة/سم للخام بواقع (٣٨.١ حدفة/سم) للخامه المجهزه  
(تنسيل ١٠٠%)

$$\text{التشريب} = \frac{١١.٩ + ١٠.١}{٢} = ١١ \text{ سم}$$

العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب =  $\frac{\text{وزن المتر المربع}}{\text{التشريب}}$

$$١٩٩$$

$$\text{العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب} = \frac{١٨.٠٩}{١١}$$

$$\text{معامل تغطية السداء} = \frac{\text{خيوط السداء بالبوصه}}{\sqrt{\frac{٢.٥٤ \times ٢٤.٤}{24/2}}} = \frac{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}}{٦٢}$$

$$\text{معامل تغطية السداء} = \frac{١٧.٨٩٨}{٣.٤٦٤}$$

$$\text{معامل تغطية اللحمه} = \frac{\text{خيوط اللحمه بالبوصه}}{\sqrt{\frac{٢.٥٤ \times ٣٨.١}{30/1}}} = \frac{\text{نمره خيط اللحمه بالترقيم الانجليزي}}{٩٦.٧٧}$$

$$\text{معامل تغطية اللحمه} = \frac{١٦.٨٤}{٥.٧٤٤}$$

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمه

$$٣٤.٧٥ = ١٦.٨٤ + ١٧.٨٩٨ =$$

معامل تغطية السداء ١٧.٨٩٨

$$١.٠٦٣ = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \text{معامل الاتزان}$$

معامل تغطية اللحمه ١٦.٨٤

عدد فتل/سم × ١٠٠ × ٠.٦ × النسبه المئويه للتشريب

$$\frac{\quad}{\quad} = \text{الوزن النظري للسداء}$$

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

$$١٠٣ \times ٠.٦ \times ١٠٠ \times ٢٤.٤$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{\quad}{\quad} = ١٢٥.٦٦ \text{ جم}$$

$$١٠٠ \times ٢/٢٤$$

$$١١٥.٦ \times ٠.٦ \times ١٠٠ \times ٣٨.١$$

$$\text{الوزن النظري للحمه} = \frac{\quad}{\quad} = ٨٨.٠٩ \text{ جم}$$

$$١٠٠ \times ١/٣٠$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمه

$$\text{الوزن النظري للقماش} = ٨٨.٠٩ + ١٢٥.٦٦ = ٢١٣.٧ \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$١٢٥.٦$$

$$٠.٥٩ = \frac{\quad}{\quad} =$$

$$١٠٠ \times ٢١٣.٧$$

النسبة المئوية لوزن اللحمه بحدفة (٣٦/سم) = الوزن النظري للحمه / الوزن النظري للقماش

$$٨٨.٠٩$$

$$٠.٤١ = \frac{\quad}{\quad} =$$

$$١٠٠ \times ٢١٣.٧$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن السداء

$$١١٧.٤١ = ٠.٥٩ \times ١٩٩ =$$

الوزن العملي للحمه = وزن المتر المربع × النسبة المئوية لوزن اللحمه

$$٨١.٥٩ = ٠.٤١ \times ١٩٩ =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمه = ١٩٩ جم

مما سبق نستخلص هذا الجدول والذي جمع بين مجموعته من خامات اللحامات المختلفة بمتوسط (٣٦ حدفة/سم) للقماش الخام بواقع (٣٨.١ حدفة /سم) للقماش المجهز ومعامل التغطية لكل من السداء واللحمة ومعامل الاتزان وكذلك الوزن النظري للسداء واللحمة والوزن العملي للسداء واللحمة وعلاقة ذلك بخامات اللحامات المختلفة المستخدمة في الأقمشة المنتجة تحت البحث .

جدول (٣) يوضح العلاقة بين الحدفة (٣٦) وخامات اللحامات المختلفة في الأقمشة المنتجة تحت البحث

الحاله	متوسط التشريب	تغطية السداء	تغطية اللحمة	تغطية القماش	اتزان القماش	الوزن النظري		الوزن العملي		وزن القماش	
						سداء	اللحمة	سداء	اللحمة	نظري	عملي
تنسيل/ فيران	١٨.٧٦	١٧.٨٩٨	١٦.٨٤	٣٤.٧٥	١.٠٦٣	١٢٥.٦	٨٨.٠٩	١٢٥.٠٨	١٢٣.٧	٢١٢	
فيران ١٠٠%	١٨.٥٨	١٧.٨٩٨	١٦.٨٤	٣٤.٧٥	١.٠٦٣	١٢٥.٦	٨٨.٠٩	١٢٣.٩	١٢٣.٧	٢١٠	
تنسيل ١٠٠%	١٨.٠٩	١٧.٨٩٨	١٦.٨٤	٣٤.٧٥	١.٠٦٣	١٢٥.٦	٨٨.٠٩	١١٧.٤١	١٢٣.٧	١٩٩	

من الجدول (٣) يتضح ان وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة من خلطة اللحامات ٥٠% تنسيل / ٥٠% فيران اعلي وزناً (٢١٢ جم) يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة فيران ١٠٠% (٢١٠ جم) ثم يليها يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة تنسيل ١٠٠% (١٩٩ جم) ويرجع ذلك الى ان اعلي نسبة تشريب في الأقمشة المنتجة من خلطة اللحامات ٥٠% تنسيل / ٥٠% فيران وهي (١٨.٧٦) يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة فيران ١٠٠% (١٨.٥٨) ثم يليها يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة تنسيل ١٠٠% (١٨.٠٩) ويؤكد علي ذلك الوزن العملي للسداء واللحمة مما يوضح أن نسبة التشريب تلعب دورا مهما في زيادة وزن المتر المربع مهما كانت الحدفات ثابتة مع اختلاف الخامة حيث أنه كلما زادت نسبة التشريب زاد وزن المتر المربع

العينة المنفذه بمتوسط ٣٩ حدفة/سم للخام و(٤٠.٥ حدفة/سم) للخامه المجهزه المخلوطة (تنسيل/فيران)

$$١٢.٣ + ١٠.٢$$

$$\frac{١١.٢٥}{٢} = \text{التشريب} =$$

٢

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =  $\frac{\text{وزن المتر المربع}}{\text{التشريب}}$

٢١٤

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =  $\frac{19.02}{11.25}$ 

١١.٢٥

 $2.04 \times 24.4$ 

خيوط السداء بالبوصة

معامل تغطية السداء =  $\frac{2.04 \times 24.4}{\sqrt{24/2}}$  $\sqrt{24/2}$  $\sqrt{\frac{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}}{62}}$ 

٦٢

معامل تغطية السداء =  $\frac{17.898}{3.464}$ 

٣.٤٦٤

 $2.04 \times 40.0$ 

خيوط اللحمة بالبوصة

معامل تغطية اللحمة =  $\frac{2.04 \times 40.0}{\sqrt{30/1}}$  $\sqrt{30/1}$  $\sqrt{\frac{\text{نمره خيط اللحمة بالترقيم الانجليزي}}{102.87}}$ 

١٠٢.٨٧

معامل تغطية اللحمة =  $\frac{17.91}{5.744}$ 

٥.٧٤٤

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمة

 $35.81 = 17.91 + 17.898$ 

معامل تغطية السداء ١٧.٨٩٨

معامل الاتزان =  $\frac{0.999}{17.91}$ 

معامل تغطية اللحمة ١٧.٩١

عدد قتل/سم × ١٠٠ × ٠.٦ × النسبه المئويه للتشريب

الوزن النظري للسداء =  $\frac{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}}{100 \times 2/24}$ 

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

 $103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4$ الوزن النظري للسداء =  $\frac{125.66}{100 \times 2/24}$  جم

١٠٠ × ٢/٢٤



$$١١٥.٦ \times ٠.٦ \times ١٠٠ \times ٤٠.٥$$

$$\text{الوزن النظري للحمة} = \frac{\text{جم } ٩٣.٦٣}{\text{جم } ١٠٠ \times ١/٣٠} =$$

$$١٠٠ \times ١/٣٠$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمة

$$\text{الوزن النظري للقماش} = ١٢٥.٦٦ + ٩٣.٦٣ = ٢١٩.٢ \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$١٢٥.٦$$

$$٠.٥٧ = \frac{\text{جم } ١٢٥.٦}{\text{جم } ٢١٩.٢} =$$

$$١٠٠ \times ٢١٩.٢$$

النسبة المئوية لوزن اللحمة = الوزن النظري للحمة / الوزن النظري للقماش

$$٩٣.٦٣$$

$$٠.٤٣ = \frac{\text{جم } ٩٣.٦٣}{\text{جم } ٢١٩.٢} =$$

$$١٠٠ \times ٢١٩.٢$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن السداء

$$١٢١.٩٨ = ٠.٥٧ \times ٢١٤ =$$

الوزن العملي للحمة = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن اللحمة

$$٩٢.٠٢ = ٠.٤٣ \times ٢١٤ =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمة = ٢١٤ جم

العينة المنفذه بمتوسط ٣٩ حدفة/سم للخام وبقوة (٤٠.٥ حدفة/سم) للخامه المجهزه

(فيران ١٠٠%)

$$١٢.٢ + ١٠.١$$

$$\text{التشريب} = \frac{\text{جم } ١١.١٥}{\text{جم } ١٢.٢ + ١٠.١} =$$

٢

وزن المتر المربع

$$\text{العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب} = \frac{\text{التشريب}}{\text{وزن المتر المربع}}$$

التشريب

٢١١

العلاقة بين الوزن ومتوسط التشريب =  $\frac{18.92}{11.15}$ 

١١.١٥

خيوط السداء بالبوصة  $2.04 \times 24.4$ معامل تغطية السداء =  $\frac{2.04 \times 24.4}{\sqrt{24/2}}$  $\sqrt{24/2}$  نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

٦٢

معامل تغطية السداء =  $\frac{17.898}{3.464}$ 

٣.٤٦٤

خيوط اللحمه بالبوصة  $2.04 \times 40.0$ معامل تغطية اللحمه =  $\frac{2.04 \times 40.0}{\sqrt{30/1}}$  $\sqrt{30/1}$  نمرة خيط اللحمه بالترقيم الانجليزي

١٠٢.٨٧

معامل تغطية اللحمه =  $\frac{17.91}{0.744}$ 

٥.٧٤٤

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمه

 $35.81 = 17.91 + 17.898 =$ معامل تغطية السداء  $17.898$ معامل الاتزان =  $\frac{0.999}{17.91}$ معامل تغطية اللحمه  $17.91$ عدد فتل/سم  $\times 100 \times 0.6 \times$  النسبه المئويه للتشريبالوزن النظري للسداء =  $\frac{\text{عدد فتل/سم} \times 100 \times 0.6 \times \text{النسبه المئويه للتشريب}}{\text{معامل تغطية اللحمه}}$ 

نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي

 $1.03 \times 0.6 \times 100 \times 24.4$ الوزن النظري للسداء =  $\frac{1.03 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24}$  $100 \times 2/24$

$$\text{الوزن النظري للحمه} = \frac{١١٥.٦ \times ٠.٦ \times ١٠٠ \times ٤٠.٥}{١٠٠ \times ١/٣٠} = ٩٣.٦٣ \text{ جم}$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمه

$$\text{الوزن النظري للقماش} = ١٢٥.٦٦ + ٩٣.٦٣ = ٢١٩.٢ \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$٠.٥٧ = \frac{١٢٥.٦}{١٠٠ \times ٢١٩.٢} =$$

النسبة المئوية لوزن اللحمه = الوزن النظري للحمه / الوزن النظري للقماش

$$٠.٤٣ = \frac{٩٣.٦٣}{١٠٠ \times ٢١٩.٢} =$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن السداء

$$١٢٠.٢٧ = ٠.٥٧ \times ٢١١ =$$

الوزن العملي للحمه = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن اللحمه

$$٩٠.٧٣ = ٠.٤٣ \times ٢١١ =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمه = ٢١١ جم

العينه المنفذه بمتوسط ٣٩ حدفة/سم للخام بواقع (٤٠.٥ حدفة/سم) للخامه المجهزه  
(تنسيل ١٠٠%)

$$\text{التشريب} = \frac{١١.٩ + ١٠.١}{٢} = ١١ \text{ سم}$$

وزن المتر المربع

العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب =

التشريب

$$٢٠.٥$$

العلاقه بين الوزن ومتوسط التشريب =

$$١٨.٦٣ =$$

١١

$$\frac{2.04 \times 24.4}{\sqrt{24/2}} = \frac{\text{خيوط السداء بالبوصة}}{\sqrt{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}}} = \text{معامل تغطية السداء} = \frac{17.898}{3.464} = 5.164$$

$$\frac{2.04 \times 40.0}{\sqrt{30/1}} = \frac{\text{خيوط اللحمه بالبوصة}}{\sqrt{\text{نمره خيط اللحمه بالترقيم الانجليزي}}} = \text{معامل تغطية اللحمه} = \frac{102.87}{5.744} = 17.91$$

معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمه

$$35.81 = 17.91 + 17.898 =$$

$$\text{معامل الاتزان} = \frac{\text{معامل تغطية السداء}}{\text{معامل تغطية اللحمه}} = \frac{17.898}{17.91} = 0.999$$

$$\frac{\text{عدد قتل/سم} \times 100 \times 0.6 \times \text{النسبه المئويه للتشريب}}{\text{نمرة خيط السداء بالترقيم الانجليزي}} = \text{الوزن النظري للسداء}$$

$$\text{الوزن النظري للسداء} = \frac{103 \times 0.6 \times 100 \times 24.4}{100 \times 2/24} = 125.66 \text{ جم}$$

$$\text{الوزن النظري للحمه} = \frac{115.6 \times 0.6 \times 100 \times 40.0}{100 \times 1/30} = 93.63 \text{ جم}$$

الوزن النظري للقماش = الوزن النظري للسداء + الوزن النظري للحمه

$$\text{الوزن النظري للقماش} = 93.63 + 125.66 = 219.29 \text{ جم}$$

النسبة المئوية لوزن السداء = الوزن النظري للسداء / الوزن النظري للقماش

$$0.57 = \frac{125.6}{100 \times 219.2} =$$

النسبة المئوية لوزن اللحمه = الوزن النظري للحمه / الوزن النظري للقماش

$$0.43 = \frac{93.63}{100 \times 219.2} =$$

الوزن العملي للسداء = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن السداء

$$116.85 = 0.57 \times 205 =$$

الوزن العملي للحمه = وزن المتر المربع  $\times$  النسبة المئوية لوزن اللحمه

$$88.15 = 0.43 \times 205 =$$

الوزن العملي للقماش = الوزن العملي للسداء + الوزن العملي للحمه = 205 جم

مما سبق نستخلص هذا الجدول والذي جمع بين مجموعه من خامات اللحامات المختلفه للحدفة (٣٩ حدفة/سم) للقماش الخام بواقع (٤٠.٥ حدفة/سم) للقماش المجهز ومعامل التغطية لكل من السداء واللحمه ومعامل الاتزان وكذلك الوزن النظري للسداء واللحمه والوزن العملي للسداء واللحمه وعلاقة ذلك بخامات اللحامات المختلفه المستخدمه في الأقمشه المنتجه تحت البحث

جدول (٤) يوضح العلاقه بين الحدفة (٣٩) وخامات اللحامات المختلفه في الأقمشه

المنتجه تحت البحث

الحاله	متوسط التشريب	تغطية السداء	تغطية اللحمه	تغطية القماش	اتزان القماش	الوزن النظري		الوزن العملي		وزن القماش	
						سداء	اللحمه	سداء	اللحمه	نظري	عملي
تنسيل/ فيران	١٩.٠٢	١٧.٨٩٨	١٧.٩١	٣٥.٨١	٠.٩٩٩	١٢٥.٦	٩٣.٦٣	١٢١.٩٨	٩٢.٠٢	٢١٩.٢	٢١٤
فيران ١٠٠%	١٨.٩٢	١٧.٨٩٨	١٧.٩١	٣٥.٨١	٠.٩٩٩	١٢٥.٦	٩٣.٦٣	١٢٠.٢٧	٩٠.٧٣	٢١٩.٢	٢١١
تنسيل ١٠٠%	١٨.٦٣	١٧.٨٩٨	١٧.٩١	٣٥.٨١	٠.٩٩٩	١٢٥.٦	٩٣.٦٣	١١٦.٨٥	٨٨.١٥	٢١٩.٢	٢٠٥

من الجدول (٤) يتضح ان وزن المتر المربع للاقمشه المنتجه من خلطة اللحامات ٥٠% تنسيل / ٥٠% فيران اعلي وزناً (٢١٤ جم) يليها الأقمشه المنتجه من خامه اللحمه فيران ١٠٠% (٢١١ جم) ثم يليها الأقمشه المنتجه من خامه اللحمه تنسيل ١٠٠% (٢٠٥ جم)

ويرجع ذلك الى ان اعلي نسبة تشريب في الأقمشة المنتجة من خطة اللحامات ٥٠% تتسيل/٥٠% فيران وهي (١٩.٠٢) يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة فيران ١٠٠% (١٨.٩٢) ثم يليها الأقمشة المنتجة من خامة اللحمة تتسيل ١٠٠% (١٨.٦٣) ويؤكد علي ذلك الوزن العملي للسداء واللحمة مما يوضح أن نسبة التشريب تلعب دورا مهما في زيادة وزن المتر المربع مهما كانت الحدفات ثابتة مع اختلاف الخامة حيث أنه كلما زادت نسبة التشريب زاد وزن المتر المربع .

ومما سبق يتضح صحة الفرض الاول والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خيط اللحمة ووزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث": تم إجراء اختبار تحليل التباين لتأثير معنوية نوع خيط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما بالجدول (٣).

جدول (٥) تحليل التباين لتأثير نوع خيط اللحمة على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خيط اللحمة	٢٠١.٦٦	٢	١٠٠.٨٣	٤.٢٢	٠.٠١
الخطأ	١٤٣.٣٤	٦	٢٣.٨٩		
المجموع	٣٤٥	٨			

يتضح من جدول (٥) معنوية تأثير نوع خيط اللحمة على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث عند مستوى دلالة (٠,٠١)، وقد يرجع ذلك إلى إختلاف خواص خيوط اللحمة والكثافة النوعية للخيوط مع تثبيت جميع مواصفات خيوط السداء المستخدمة تحت البحث، مما يحقق صحة الفرض الأول للدراسة، ويتفق ذلك مع دراسة (تامر خليفة وأخرون، ٢٠٠٧م) و دراسة (سعدية إبراهيم، ٢٠٠٣م) التي أكدت على أن إختلاف خامة اللحامات وكثافته اللحامات يؤثر على وزن المتر المربع، وعلى درجة صلابة العينات، ومقاومة العينات للتجعد حيث ان مرونة الخامة وامتصاص الرطوبة لها تأثير علي وزن المتر المربع.

لتحديد إتجاه الفروق بين اللحامات المستخدمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات ومعنوية هذه الفروق على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث تم تطبيق اختبار "Tukey" للمقارنات المتعددة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار "Tukey" للمقارنات المتعددة بين اللحامات المستخدمة على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث

الخاصية	نوع اللحمة	الليوسيل (١)	الفيبران (٢)	مخلوط الليوسيل/فيبران (٣)	المتوسط	الانحراف المعياري	ترتيب اللحامات
وزن المتر المربع (جم/م <sup>٢</sup> )	(١) الليوسيل	-	-	-	١٩٩.٣	٤.٤٩	٣
	(٢) فيبران	-	-	-	٢٠٨	٣.٥٦	٢
	(٣) مخلوط الليوسيل/فيبران	*	-	-	٢١١,٧	٢,٠٥	١

من الجدول (٦) أمكن ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما يلي :

- وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) مخلوط الليوسيل/فيبران (٢١١,٧) يليه الفيبران (٢٠٨) وأخيراً الليوسيل (١٩٩.٣). ويرجع ذلك لأن الليوسيل له نفس ملمس وإنسدال الرايون (الفيبران) ولكنه أكثر قوة ومثانة، قليل الإنكماش، ومقاوم للتجعد (رحاب محمد على ورحاب طه شريدح، ٢٠١٨)، كما أن ألياف الفيبران منخفضة المرونة والرجوعية، ولكنها أكثر قدرة وقابلية لإمتصاص السوائل عن الألياف السليلوزية الطبيعية الأخرى مما يؤثر ذلك على وزن المتر المربع (تامر فاروق خليفة وآخرون، ٢٠٠٧م).

لاختبار صحة الفرض الثاني من عدمه والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة اللحامات/سم ووزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث" : تم إجراء اختبار تحليل التباين لتأثير مغنوية كثافة خيط اللحمة/سم وخواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما بالجدول (٥).

جدول (٧) تحليل التباين لتأثير كثافة اللحمة/سم على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة اللحامات/سم	١٣٦.٣	٢	٦٨.١٥	١.٩٥٩	٠.٠١
الخطأ	٢٠٨.٧	٦	٣٤.٧٨		
المجموع	٣٤٥	٨			

يتضح من الجدول (٧) التأثير المعنوي لكثافة اللحامات على خاصية وزن المتر المربع عند مستوى دلالة (٠,٠٥)، ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة (Éva Borbély, 2008)

ودراسة (Ehab Shirazi, et al.,2018) حيث أوضحت أن هناك علاقة مباشرة بين كثافة الخيوط، ووزن المتر المربع، بما يوضح صحة الفرض لتأثير كثافة اللحمة/سم على خاصية وزن المتر المربع .

ولتحديد إتجاه الفروق بين كثافات خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات ومعنوية هذه الفروق على خاصية وزن المتر المربع تم تطبيق اختبار "Tukey" للمقارنات المتعددة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار "Tukey" للمقارنات المتعددة بين كثافات خيط اللحمية على وزن المتر المربع للأقمشة المستخدمة تحت البحث


الخاصية	كثافة اللحمية	٣٣لحمية/سم (١)	٣٦لحمية/ سم (٢)	٣٩لحمية/ سم (٣)	المتوسط	الانحراف المعياري	ترتيب اللحمت
وزن المتر المربع (جم/م <sup>٢</sup> )	(١) ٣٣لحمية/سم	-			٢٠٢	٦.١٦	٣
	(٢) ٣٦لحمية/سم	-			٢٠٧	٥.٧١	٢
	(٣) ٣٩لحمية/سم	*			٢١٠	٣.٧٤	١

من الجدول (٨) نستخلص أن ترتيب كثافات خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات على خاصية وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث كالتالي: كثافة اللحمية ٣٩ لحمية/سم (٢١٠) يليها كثافة اللحمية ٣٦ لحمية/سم (٢٠٧) وأخيراً كثافة اللحمية ٣٣ لحمية/سم (٢٠٢) .

جدول (٩) كثافات خيط اللحمية على وزن المتر المربع للأقمشة المستخدمة تحت البحث

كثافة خيط اللحمية			
٣٩ حذفة	٣٦ حذفة	٣٣ حذفة	
٢١٤	٢١٢	٢٠٥	تنسيل/فيران
٢١١	٢١٠	٢٠٣	فيران
٢٠٥	١٩٩	١٩٤	تنسيل





شكل (١) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) لأنواع اللحمت المختلفة من الجدول (٩) والشكل (١) يتضح أن نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فيران) حقق أعلى قيم لوزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) يليه (الفيران) ثم (الليوسيل) سواء للحدفة الواحده لخيط اللحمة أو بزيادة كثافات خيط اللحمة/سم .

### التوصيات:

- ١- مراعاة اختيار التركيب النسجي المناسب لكل خامة عند انتاج الأقمشة المختلفة لتحقيق الجودة الوظيفية.
- ٢- الاهتمام بزيادة الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بمجال خيط المنسوجات خاصة التي تتناسب والإتجاهات العالمية الحديثة لتفي بمتطلبات الاستخدام.
- ٣- تطوير خصائص الأنسجة بإدخال ألياف غير تقليدية لتحقيق الخواص الوظيفية المناسبة لاستخدامها في الإرتقاء بصناعة المنسوجات.
- ٤- إمكانية الدمج بين الخامات للإستفادة من خواص الخامات بما يتناسب والأداء الوظيفي للأقمشة.

## المراجع:

- ١- أحمد على محمود سالم، رانيا محمد حمودة، أسماء الشعراوي (٢٠١٦م): "معجم المنسوجات الثقافي"، مكتبة نانسى، دمياط .
- ٢- أريج رياض سعيد، وآخرون (٢٠١١م): "دراسة الخصائص الميكانيكية لمترابكة البولي إيثيلين المدعم بدقائق مسحوق الصدف، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد ٢٩، العدد ١٥، ٦٠٧-٦٢٠.
- ٣- أشرف محمود هاشم وآخرون (٢٠٠٦م): "تأثير خواص الأقمشة علي معايير جودة وصلات الحياكة" مجلة علوم وفنون - دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد الثامن عشر - العدد الاول -يناير.
- ٤- تامر فاروق خليفة، أسامة عز الدين علي، أسامة محروس قبيصي (٢٠٠٧م): "تأثير إختلاف بعض عناصر التركيب البنائي النسجي على خواص أقمشة القمصان الصيفية مع ثبات معامل تغطية اللحامات"، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد (١٩)، العدد (١)، يناير،
- ٥- رحاب محمد على إسماعيل ورحاب طه حسين شريدح(٢٠١٨م): "تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات"، المؤتمر الدولي السادس - العربى العشرون للاقتصاد المنزلى وجودة التعليم ٢٣- ٢٤ ديسمبر - كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية.
- ٦- سعدية عمر خليل إبراهيم (٢٠٠٣م): "تأثير إختلاف نوع الخامة على خواص متانة الأقمشة" مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد (١٥)، العدد(١)، يناير، ص ٣٧: ٤٨.
- ٧- سعدية عمر خليل إبراهيم (٢٠٠٤م): "تأثير التركيب النسجي، كثافة اللحامات بالوحدة على خواص التحمل للأقمشة المنتجة من خامة الأكريليك" ، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد (١٦)، العدد (٣)، يناير، ص ١٩٣: ٢٠٩.
- ٨- عادل جمال الدين الهنداوي و آية محمد فوزي(٢٠١٠م): "تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البوليستر على الخواص الوظيفية للملابس الصيفية" المؤتمر العلمي السنوي العربي الخامس - الدولي الثاني - الاتجاهات الحديثة في تطوير الاداء المؤسسي والاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي - كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة.

- ٩- مجدى العارف (٢٠٠٤م): "معجم المصطلحات والتعاريف الفنية فى الصناعات النسيجية"، صندوق دعم الغزل، القاهرة .
- ١٠- محمد اسماعيل عمر (٢٠٠٢م): "تكنولوجيا الألياف الصناعية"، دار الكتب، القاهرة.
- ١١- محمد مصطفى علي مراد (٢٠٠٦): "تأثير بعض عناصر التركيب البنائي علي بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية للاقمة القطنية المنتجة للتصميم المبتكر، مجلة علوم وفنون - دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد الثامن عشر - العدد الاول -يناير.
- ١٢- للمواصفة القياسية المصرية رقم (٢٩٥) باستخدام جهاز Karl Schro Dro ICG Matirial Prufma Schinen D-6940 Weinheim/Bergstr
- 13- Alaa Arafa Badr, Ashraf El-Nahrawy, Ahmed Hassanin, Mahmoud Sayed Morsy, (2014): "Comfort and Protection Properties of TENCEL/COTTON BLENDS", Beltwide Cotton Conferences, New Orleans, LA, January 6-8, p.1009:1020.
- 14- Alaa Arafa Badr (2018): "Anti-microbial and durability characteristics of socks made of cotton and regenerated cellulosic fibers", Alexandria Engineering Journal, 57,3367-3373.
- 15- Elizabeth Skomra (2006 ) "A comparative Study of athletic apparel made from cotton / flax ,cotton / polyester ,and polyester / flax blends" , master of science ,Eastem Michigan , University ,2006 .
- 16- Dziworska, G., Frydrych, I., Matusiak, M., Filipowska, B.:( 2000):" Aesthetic and hygienic properties of fabrics made from different cellulose raw materials", Fibres Text East Eur, 8 (2), pp. 46-49
- 17- Ehab Haidar Shirazi, Mohamed Abdel Gawad, Marwa Mostafa qotb,(2018): "Improvement of the properties of multi-layered fabrics used in the production of mattresses to achieve the best functional performance", International Design Journal, Volume 8, Issue 3, July, p.103:110.
- 18- Éva Borbély, 2008:" Lyocell, the New Generation of Regenerated Cellulose "Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 5, No. 3, p.11:18.
- 19- Jürgen Paulitz, Ina Sigmund, Birgit Kosan, Frank Meister, 2017:" Lyocell fibers for textile processing derived from organically grown hemp" 3rd International Conference on Natural Fibers, ICNF, 21-23 June, Procedia Engineering, Braga, Portugal, vol.200 ,p.260:268 .
- 20- Kunal Singha, 2012:"Importance of the Phase Diagram in Lyocell Fiber Spinning", International Journal of Materials Engineering, N.2, Vol .3, p. 10:16.
- 21- Tanveer Hussain, 2014:" Important Properties of Tencel Fibers", the Textile Think Tank, 28 October.

- 22- Tasnim Shaikh, Satyajee Chaudhari , Alpa Varma, 2012": "Viscose Rayon: A Legendary Development in the Manmade Textile "International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA),Vol. 2, Issue 5, September- October, pp.675:680.
- 23- Wang Xiwen, Hu Jian, Long Jin, 2011,"Preparation Ultra-fine Fibrillated Lyocell Fiber and Its Application in Battery Separator", International Journal of Electrochemical Science, Vol.6, p. 4999: 5004.
- 24- Ya Wang, Dudi Gong, Yan Bai, Yunqi Zhai1 (2015): " Analysis on the Spinning Process and Properties of Tencel Yarn",Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 3, 41-47