

الفصل الأول

أشباه الموصلات

في هذا الفصل ، نستعرض النظريات والتكوينات الأساسية والخصائص لمواد وعناصر أشباه الموصلات كمقدمة لعلم "إلكترونيات أشباه الموصلات أو إلكترونيات الجوامد.

١ - ١ حركة الإلكترونات في ذرة السيلكون

تشتمل ذرة السيلكون على أربعة عشر إلكترون موزعة في ثلاث مدارات وتشغل الإلكترونات المدارات الثلاث كل إلكترون له مستوى طاقة يطلق عليه مستوى طاقة الإلكترون.



الشكل (١-١) عدد أربعة عشر إلكترون موزعة على ثلاث مدارات في ذرة السيلكون

في الصورة العامة تتكون بلورات المواد من عدد من الذرات كل منها يشتمل على عدد من المدارات التي تصل الى أربعة مدارات يشتمل كل منها على عدد أقصى محدد من الإلكترونات. المدارات الأربعة الأولى في الذرة لبعض المواد بصفة عامة مسماه بدءا من المدار الداخلي للذرة (ك - إل - إم - إن) . يمكن حساب عدد الإلكترونات في أي من المدارات كما يلي :

$$N_e = 2n^2 \quad (\text{معادلة ١-١})$$


عدد الإلكترونات في المدار (ن_م) = 2^ن حيث ن_م تمثل رقم المدار في الذرة و (م) رقم المدار الفرعي على سبيل المثال لتطبيق المعادلة رقم (1-1) نجد :

عدد الإلكترونات في المدار (ك) = 2 × (1)² = 2 إلكترون

عدد الإلكترونات في المدار (ل) = 2 × (2)² = 8 إلكترون

عدد الإلكترونات في المدار (م) = 2 × (3)² = 18 إلكترون


عدد الإلكترونات في المدار (ن) = 2 × (4)² = 32 إلكترون




الشكل (1-2) تكوينات المدارات في الذرة

كل من هذه المدارات تنقسم الى مستويات طاقة فرعية يحددها التسلسل في تكوين مدارات أى ذرة . يشتمل كل مستوى فرعي على عدد أقصى من الإلكترونات. يسمى المستوى الأقل طاقة في أى مدار لأى ذرة في أى مادة بالمستوى الفرعي (إس) S ويجب أن يشتمل على الحد الأقصى من سعة للإلكترونات قبل البدء لملأ المستوى الفرعي الأعلى منه في مستوى الطاقة . السعة الإلكترونية لكل من المستويات الفرعية في الذرة هي عدد إلكترونات في المستوى الفرعي الأول (إس) الأقرب الى نواة الذرة وعدد ستة إلكترونات في المستوى الفرعي الثانى (بى) وعدد عشرة إلكترونات في المستوى الفرعي الثالث (دى) وعدد أربعة عشر إلكترونات في المستوى الفرعي الرابع والأخير (إف) كما هو موضح في الشكل (1-3).


ومما هو جدير بالذكر أن إلكترونات مستوى التكافؤ في المواد العازلة مترابطة بإحكام مع نواة الذرة وبالتالي فإن طاقة الوضع المحفوظة في نواة المواد العازلة أكبر من طاقة الوضع المحفوظة في نواة المواد الموصلة. يوضح الشكل (١-٤) تكوين ذرات النحاس والجرمانيوم والكبريت وعدد الإلكترونات في كل ذرة وعدد الإلكترونات في المدار الخارجي لكل منها.




الشكل (١ - ٣) المدارات والمستويات الفرعية في تكوين الذرة



الشكل (١ - ٤ أ) ذرة مادة النحاس - مادة جيدة التوصيل الكهربائي وتشتمل على ثمانى وعشرون إلكترون فى المدارات الثلاث الأولى وإلكترون واحد فى المدار الرابع والأخير



الشكل (١ - ٤ ب) ذرة مادة الجرمانيوم - مادة شبه موصل وتشتمل على عشرة إلكترونات فى المدارين الأول والثانى وعدد أربع إلكترونات فى المدار الثالث والأخير




الشكل (١ - ٤ ج) ذرة مادة الكبريت - مادة عازلة وتشتمل على ستة عشر إلكترون فى المدارات الثلاث الأولى منهم ستة إلكترونات فى المدار الثالث والأخير .

١ - ٢ مواد أشباه الموصلات

يتم تصنيع كل العناصر الإلكترونية من مادة شبه موصل . كما يوحي الإسم فإن مادة شبه موصل إما أن تكون مادة عازلة كهربائياً مثل البلاستيك أو تكون ماد موصلة جيدة كهربائياً مثل النحاس. تتضح الآلية التي تتدفق بها حوامل الشحنات داخل مادة شبه الموصل من ترابط الذرات مع بعضها البعض لتكوين بلورات المادة . بينما مواد الموصلات تشتمل غالباً على مستويات تكافؤ غير مكتملة الحد الأقصى من عدد الإلكترونات وتميل لإنتاج الكترولونات حرة . على سبيل المثال في ذرة مادة السيلكون^(١) فإن تكافؤية المدارات الفرعية إس ١ وإس ٢ وبي ٢ وإس ٣ مكتملة الإلكترونات (الشكل ١-٣) في حين أن المدار الفرعي بي ٣ يتشبع بالإلكترونين وبإمكانه التشبع بأربعة آخرين تاركاً مكان لعدد أربع إلكترونات يمكن أن تنتقل الي هذا المدار (إم) ٠ وحيث أن ذرة السليكون تميل الى حالة الإستقرار والتي يمكن تحقيقها بمشاركة عدد ٤ إلكترونات من الذرات المتجاورة - وبالتالي تتشارك كل ذرة مع ٤ ذرات متجاورة مما يؤدي لإستكمال وملاً المستوى الفرعي (بي) في المدار (إم) الخارجى بعدد ٦ إلكترونات ٠ تكرر كل ذرة على طول المادة هذه العملية بمعنى أن تستخدم أربع إلكترونات في مستواها الفرعي (بي) في المدار (إم) الخارجى علاوة على إلكترون من كل من الذرات الأربعة المتجاورة حتى تستكمل سعة مستواها الفرعي (بي) بعدد ٦ إلكترونات وتكون النتيجة ترابط الذرات في التكوين البلورى والوصول الى حالة إتزان وإستقرار وتترتب الذرات فى التكوين البلورى بفواصل زمنية ثابت كنتيجة لقوى الترابط بين الذرات.

السليكون صلب في درجة حرارة الغرفة، ودرجة انصهاره وغلتيانه النسبيتين ١٤١٤° و ٢٦٥° درجة مئوية. كثافته أكبر في حالته السائلة. لا ينكش حينما يتجمد كمعظم المواد بل يتمدد، بقدرة نقل حرارة نسبية عالية ، فإن السليكون موصل جيد للحرارة ونتيجة لذلك فإنه لا يستخدم غالباً لعزل الأشياء الساخنة. يتلون السليكون باللون الرمادي وله بريق معدني، السليكون قوي نوعاً ما وهش للغاية وعرضة للتقطع. يتبلور في شكل بنية بلورية ذات شكل مكعب ماسي، بوجود مسافات بينية تقدر بحوالي (١٠.٣٠٧١٠ أنغستروم). المدار الذري الخارجى للسليكون، لديه ٤ إلكترونات تكافؤية. المدارات الفرعية s١ و s٢ و p٢ و s٣ مكتملة إلكتروناتها في حين أن المدار الفرعي p٣ يتشبع بالإلكترونين وبإمكانه التشبع بأربعة آخرين. هو عنصر شبه موصل. لديه معدل عكسي لدرجة حرارة المقاومة، لأن عدد الشحنات التي يحملها يزداد بالحرارة. المقاومة الكهربائية لبلورة مفردة من السليكون تتغير بشكل ملحوظ بفعل الضغط الميكانيكي بفضل تأثير المقاومة الانضغاطية.

يوضح الشكل (٥-١) أن كل إلكترونين من الإلكترونات المشاركة تنشأ إرتباط تساهمي محاط بشكل بيضاوي مع ملاحظة أن الذرة المتوسطة تظهر مع مجموعة كاملة من أربع روابط تساهمية بمعنى تستخدم الذرة المتوسطة الإلكترونات الأربعة الخاصة بها ، و رابط واحد من كل من الأربعة ذرات المتجاورة . وهذا يعنى من الوجهة الفعلية إستكمال العدد الأقصى من الإلكترونات فى المستوى (إم) وهو عدد ثمانى إلكترون.




الشكل (٥-١) ارتباط تساهمي محاط بشكل بيضاوي للسيلكون

ذرات مواد السيليكون والجرمانيوم والكربون لها نفس الروابط التساهمية والتي تتشابه ذراتها من خلال تقاسم الإلكترونات للإستخدامات الإلكترونية . أحد أهم خواص مواد أشباه الموصلات هي أن الموصلية لهذه المواد يمكن تعديلها بإستخدام إشارات خارجية - على سبيل المثال:

- الموصلية سيجما (σ) تتناسب طرديا مع عدد الشحنات الحرة سواء كانت إلكترونات سالبة الشحنة أو ثقب موجبة الشحنة وبالتالي فإن الموصلية سيجما تتحكم فى قيمة التيار الكهربائى فى العنصر الإلكتروني.
- تركيز الإلكترونات (ن) أو الثقب (ب) تتناسب طرديا مع المجال الكهربى إبسيلون (ϵ) .

- يتأثر تركيز الإلكترونات (ن) أو عدد الثقوب (ب) بالموثرات الخارجية مثل شدة الضوء - درجات الحرارة - المجالات المغناطيسية وأيضا الإجهادات الميكانيكية.
- يتغير تركيز حوامل الشحنات وبالتالي الموصلية بإضافة كميات صغيرة من ذرات الشوائب الأكثر أو الأقل من أربع إلكترونات فى المدار الخارجى لذراتها.
- تتأثر حركة حوامل الشحنات بالعيوب فى البلورات وبقربيها من سطوح المواد الموصلة أو سطوح المواد العازلة كهربائيا .

سيتم إستعراض مواد أشباه الموصلات فى الحالة الصلبة والتي تتميز بتكوينات أحادية البلورات ،التي تتصف تكويناتها بدرجة نقاوة عالية جدا وتكوينات البلورات الأحادية لها نمط تكرارى دقيق على طول المادة الصلبة أما المواد متعددة البلورات تتكون من العديد من بلورات مجهرية (تسمى "بذر بلوري" أو "الحبوب") - المواد الصلبة الغير متبلورة (مثل الزجاج) لا يوجد لها ترتيب دوري حتى مجهريا الشكل (٦-١)




أ - مواد غير متبلورة ب- مواد متعددة البلورات ج - مواد أحادية البلورات

الشكل (٦-١) شكل تكوينات وترتيب المواد الصلبة (مواد غير متبلورة - مواد متعددة البلورات - مواد أحادية البلورات)

١ - ٣ نظرية التوصيل في المواد الصلبة


نجد الذرات في المواد الصلبة مرتبطة بإحكام مع بعضها. فذرات المواد الموصلة مرتبة على مسافات منتظمة نتيجة قوى الترابط بينها ذات تقارب شديد للذرات مع بعضها وأن الفجوة الطاقية لها صغيرة جدا وتكاد في بعض المواد الموصلة أن تكون متداخلة. نجد الإلكترونات في المدار الخارجي أحيانا تتداخل مع بعضها كما هو الحال في تكوينات ذرات مادة النحاس كما هو موضح في الشكل (٧-١). نجد بعض الإلكترونات في المدار الخارجي تنسى تباعثها لأي من الذرات المتلاحمة، ونتيجة لذلك فإن الإلكترونات المتواجدة في مستوى طاقة التكافئ حرة الحركة مما يتسبب في ظاهرة التوصيل الكهربائي.



الشكل (٧-١) حركة الإلكترون الحر في ذرة النحاس

في المواد الصلبة نجد أن كل من مستويات طاقة التوصيل وطاقة التكافئ منفصلة بمستوى يطلق عليه الفجوة الطاقية أو الفجوة الممنوعة كما هو موضح في الشكل (١-٨). يسمى مستوى الطاقة الأقل مستوى التكافئ ويطلق على المستوى الأعلى من الطاقة مستوى التوصيل، وهذا يعني بمصطلحات الطاقة أن ظاهرة التوصيل ممكنة إذا تمكنا من إكساب طاقة حركية للإلكترونات أو الثقوب في تكوينات المادة الصلبة. تتحرك الإلكترونات تجاه الجانب الموجب ويتدفق التيار الكهربائي إذا تم توصيل جهد كهربائي إيسيلون (E). جميع الإلكترونات في مستويات التوصيل والتكافئ لها احتمالات متساوية لتحتل أي مستوى طاقة طبقا لإستنادا لقانون باولي للإستبعاد والذي يوضح أنه لا يوجد أكثر من إلكترون واحد في


نفس مستوى الطاقة في نفس الذرة في نفس الوقت ، تعتبر المعادن موصلة جيدة كهربائيا ومعظم هذه المواد يشتمل المدار الخارجى لكل من ذراتها إلكترون واحد . هذا الإلكترون شبه الحر يتجول بحرية كما هو موضح بالشكل (٨-١).



١ - ٤ تصنيف المواد

تنقسم المواد الى ثلاث مجموعات أساسية (المواد الموصلة - المواد العازلة - مواد أشباه الموصلات) يوضح الشكل (٩-١) مستويات الطاقة المعبرة لكل من هذه المجموعات ، فى المواد الموصلة كهربائيا فإن الإلكترونات فى مستوى التكافئ تتمتع بحرية الحركة مكونة تدفق للإلكترونات ، والتي لها قدرة الحركة بإكتسابها مقدار ضئيل من الجهد الكهربائى. على سبيل المثال فإن مستوى طاقة التكافئ والتوصيل لمادة الألمنيوم متداخلين - ولا توجد فجوة طاقة مما يسمح بحركة الإلكترون الأعلى فى مستوى الطاقة للانتقال الى المستوى الثانى الأعلى بمعنى إكتساب الإلكترون طاقة حركية مما يحدث التوصيل الكهربائى.

فى المواد العازلة كهربائيا مثل مادة ثانى أكسيد السليكون - نجد أن الإلكترونات فى مستوى التكافئ متماسكة بروابط قوية مع الذرات المجاورة . هذه الروابط من الصعب كسرها أو تخطيها فلا يوجد إلكترونات حرة لحدوث التوصيل - كما أن فى المواد العازله نجد مستوى التكافئ ومستوى التوصيل يفصلهما الفجوة الطاقية ذات مستوى طاقة كبير. كما يمكن تعريف المواد العازلة هى التى تحتاج الى كمية طاقة أكبر من إلكترونان فولت حتى تتمكن الإلكترونات فى مستوى التكافئ أن تنتقل عبر الفجوة الطاقية أو المنطقة العازلة كما يحلو للبعض تسميتها الى مستوى طاقة التوصيل. الطاقة المطلوبة لإنتقال الإلكترونات من مستوى التكافئ الى مستوى التوصيل فى المواد العازلة تسمى طاقة التآين والتى لا يمكن تحقيقها فى درجات الحرارة العادية. المواد ذات فجوة طاقية أقل من إلكترونان- فولت يمكن تسميتها بمواد أشباه الموصلات. يوضح الشكل (١-١٠) طاقة التآين لبعض أهم المواد المستخدمة فى تصنيع العناصر.




الروابط بين ذرات مادة السليكون متوسطة القوة - بعض من هذه الروابط تنكسر بسبب الإهتزاز الحراري عند درجات حرارة أعلى من الصفر المطلق (سالب مئتان ثلاث وسبعون درجة مئوية) - الذى يتسبب فى توليد عدد من الإلكترونات الحرة لإتمام عملية التوصيل. مستوى الطاقة التى سبق أن إحتلها الإلكترون قبل أن تنكسر الرابط تسمى ثقب. يقفز أحد الإلكترونات من المستوى الفرعى التالى فى الروابط المتجاورة فى نطاق مستوى التكافئ ليحتل مستوى طاقة الثقب الغير مشغول بالإلكترون وبالتالي ينتج توصيل إضافى كلما تحركت الثقوب حوامل الشحنات الموجبة فى الإتجاه العكسى.



الشكل (١-١٠) طاقة التأين لبعض مواد أشباه الموصلات

بمقارنة مستويات الطاقة فإن الفجوة الطاقية لمواد أشباه الموصلات ليست بذات الإتساع كما فى المواد العازلة وبالتالي تتمكن بعض الإلكترونات من القفز من مستوى طاقة التكافئ الى مستوى طاقة التوصيل تاركة ثقوب فى مستوى طاقة التكافئ. بتطبيق جهد كهربائى - تكتسب الإلكترونات الحرة طاقة حركية ويتم التوصيل الكهربائى. وهكذا عندما زادت طاقة الإلكترون وانتقل لمستوى أعلى يحتل إلكترون آخر هذا المستوى الغير مشغول فى إتجاه مستوى التوصيل - وعندما زادت طاقة الثقب وانتقل لمستوى أعلى فى إتجاه المستوى الفرعى الأدنى فى نطاق مستوى التكافئ - فإن كل من الإلكترونات والثقوب إكتسبت طاقة حركة والتي تساوى الفرق بين طاقة الإلكترون وطاقة الثقب.




الشكل (١١-١) يوضح المستويات الفرعية لطاقة الوضع للإلكترونات والثقوب . من المهم التأكيد - على أن أقل مستوى فرعى فى نطاق مستوى التوصيل يرمز له بالرمز E_c ويعرف بمستوى طاقة الوضع للإلكترون. أيضا فإن أعلى مستوى فرعى فى نطاق مستوى التكافئ يرمز له بالرمز E_v ويطلق عليه طاقة الوضع للثقب. فى حالة إكتساب الإلكترون مستوى طاقة أعلى من مستوى طاقة الوضع للإلكترون E_c أو يحتل الثقب مستوى طاقة فرعى أعلى من مستوى الوضع للثقب E_v فى إتجاه المستوى الفرعى الأقل طاقة فى نطاق مستوى التكافئ.

٥-١ الموصلية

قيم الموصلية سيجما σ وقيم المقاومة النوعية (رو) ρ للمواد وهى القيم الحاكمة للشحنات الكهربائية موضحة بالرسم البيانى التوضيحي للمقاومات النوعية للمواد فى الشكل (١٢-١) . تحتل المقاومة النوعية للمواد العازلة مثل البلاستيك - الزجاج - السيراميك - الماس قيم كبيرة جدا حوالى 10^{12} أوم لكل متر أو قيم أكبر ويتراوح ثابت العزل لهذه المواد ما بين ١ الى ١٠ . وهى مواد غير بلورية مثل الكبريت أما قيم المقاومة النوعية للمواد الموصلة فهى قيم صغيرة جدا فى حدود 10^{-1} أوم لكل متر أو أقل كما تعتمد قيم المقاومة

النوعية على درجات الحرارة. أيضا فإن مسميات بعض المواد بشبه موصل ترجع الى تواجد هذه المواد في الشكل البياني للمقاومة النوعية والموصلية بين المواد العازلة والمواد الموصلة - فلا يوجد حد فاصل لقيم المقاومة النوعية لمواد أشباه الموصلات - تتراوح قيم المقاومة النوعية لمواد أشباه الموصلات بين 10^{-1} الى 10^1 أوم لكل متر وقيم ثابت العزل ما بين خمسة الى خمسون.



شكل (١ - ١٢) رسم بياني لتحديد المقاومة النوعية لمواد العازل - أشباه الموصلات - الموصلات


الخواص الكهربائية للمجموعات الثلاث تتأثر بدرجة نقاوة المادة وعلى وجه الخصوص لمواد أشباه الموصلات - حيث أن نسبة بسيطة من الشوائب تستخدم أساسا للتحكم في الخواص الكهربائية لهذه المواد. المعامل الحرارى للمقاومة النوعية للمعادن ذو قيم موجبة عند درجات الحرارة العادية أما بالنسبة لمواد أشباه الموصلات فإن قيم المعامل الحرارى للمقاومة النوعية إما أن تكون موجبة أو سالبة وتتغير قيمها بشكل غير خطى مع درجات الحرارة . عدد حوامل الشحنة فى المواد العازلة ذات قيم صغيرة ولكنها تعتمد كثيرا على درجات الحرارة .

الجدول (١-١) قيم المقاومة النوعية لبعض المواد

قيم المقاومة النوعية	أسماء بعض المواد	نوع المادة
١٩١٠	الكوارتز	المواد العازلة
١٨١٠	المطاط	
١٤١٠ X ١٤	النيلون	
١٢١٠ X ١٧	الزجاج	
١١١٠ X ٣	بورسلين	
٥١٠ X ٢	سليكون نقى	مواد أشباه الموصلات
٦٥	جيرمانيوم نقى	
٣-١٠ X ٤	كربون	
٥-١٠	بلاتين	المواد الموصلة
٦-١٠ X ٢ و ٨	ألومنيوم	
٦-١٠ X ١ و ٧	النحاس	
٦-١٠ X ١ و ٦	الفضة	

١ - ٦ الإلكترونات والثقوب في مواد أشباه الموصلات

في مواد أشباه الموصلات ذات النقاوة المطلقة تنتج الإلكترونات والثقوب المسيبة للتوصيل الكهربائي عن طريق تحطيم الروابط بين الذرات وبالتالي فإن معدلات تركيز الإلكترونات والثقوب متساوية (ن = ب) وتسمى المادة في هذه الحالة مادة متجانسة أو مادة جوهريّة ويسمى تركيز حوامل الشحنات الجوهريّة^(٢) ويرمز لها بالرمز (ش_ج) تركيز حوامل الشحنات الجوهريّة هي دالة لقيم الطاقة الإهتزازية وتكوينات ذرات المادة نفسها .



^٢ (intrinsic concentration) تركيز الشحنات الجوهريّة - تتسبب الإثارة الحرارية للشحنات من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل لتوليد شحنات حرة في كلا النطاقين . تركيز الشحنات يسمى تركيز الشحنات الجوهريّة . وتسمى مواد أشباه الموصلات التي لم يضاف لها شوائب من أجل تغيير تركيز الشحنات بالمواد الجوهريّة . أن تركيز الشحنات الجوهريّة هو عدد الإلكترونات في نطاق التوصيل أو عدد الثقوب في نطاق التكافؤ في المواد الجوهريّة . يعتمد عدد الشحنات على الفجوة الطاقة للمادة وعلى درجة الحرارة .

يوضح الشكل (١-١٣) كثافة تركيز حاملات الشحنات الجوهريّة ويرمز له بالرمز (ن_ج)^(٣) لثلاث مواد مختلفة من مواد أشباه الموصلات الجرمانيوم - السيليكون - جاليوم أرسنيد - كما يتبين من الشكل :

- كثافة تركيز حاملات الشحنات الجوهريّة (ن_ج) تتزايد بشكل كبير مع درجات الحرارة.
 - كثافة تركيز حاملات الشحنات الجوهريّة تتناقص بشكل كبير مع إتساع الفجوة الطاقية
- يمكن توضيح الشكل السابق بالمعادلة (٢) بالإعتماد الأسي على درجة الحرارة :


$$n_i \propto e^{\left(- \frac{E_a}{KT} \right)} \quad \text{المعادلة رقم (٢)}$$

$$E_a = \frac{1}{2} E_g \quad \text{المعادلة رقم (٣)}$$


نستعرض بالدراسة في حالة إضافة بعض الشوائب من مواد العمود الخامس أو العمود الثالث من الجدول الدوري لمواد أشباه الموصلات مثل السيليكون أو الجرمانيوم وكل منها يحتل مكاناً في العمود الرابع من الجدول الدوري .

^٣ تركيز حاملات الشحنات الجوهريّة (ن_ج) Can be denoted in Arabic N_i

١-٦-١ مواد أشباه الموصلات بإضافة شوائب من مواد العمود الخامس (نوع المادة- ن) بإضافة شوائب يشتمل مدارها الخارجى على خمس إلكترونات لمادة شبه موصل يشتمل مدارها الخارجى على أربع إلكترونات بمعنى آخر بإضافة مواد من العمود الخامس مثل مواد الفوسفور - الأنتيمون - الخراصين الى مواد من العمود الرابع من الجدول الدورى للمواد (الشكل ١-١٤) - فان الإلكترون الخامس فى المدار الخارجى لذرات المادة المضافة لا يجد مكان فى الروابط المنتظمة لتكوينات ذرات بلورات الجرمانيوم أو السيلكون. بالتالى يتمتع هذا الإلكترون بخاصية الحركة والتجوال حيث أن طاقة التأين للمادة الشائبة حوالى ٠.٥ و. إلكترون فولت . وهذا المقدار من الطاقة يسهل الحصول عليه فى درجات الحرارة المحيطة. وبالتالي فإن الشوائب المضافة من العمود الخامس إلى مواد الجرمانيوم أو السليكون تتأين عند درجات حرارة الغرفة .




وبالتالى ينتج عدد متساوى من إلكترونات التوصيل وتسمى هذه الظاهرة بالتأين الكامل^(٤) مما تعطى كثافة إلكترونات (ن) مساويا لعدد الإلكترونات المسببة لظاهرة التوصيل (ن_م) وتمثل كمية تركيز الشوائب من العمود الخامس وتسمى الإلكترونات المانحة حيث أنها تظهر كشحنات سالبة فى مستوى نطاق التوصيل لبلورات الجرمانيوم أو السليكون. فى (الشكل ١ - ١٥) نموذج لتمثيل مستويات الطاقة حيث تتساوى إلكترونات التوصيل والإلكترونات المانحة كما هو مبين. وتظهر أيونات الإلكترونات المانحة كشحنات موجبة فى مستوى أدنى بقليل من مستوى الحد الأدنى للطاقة فى نطاق التوصيل.



فى النموذج (الشكل ١ - ١٥) لتمثيل مستويات الطاقة فى حالة التأين الكامل يتساوى تركيز حاملات الشحنات المانحة والثقوب المستقبلة.

٤ - التأين الكامل يحدث عندما تتأين كل الذرات المانحة (ن_م) المتعارف عليه (N_D) أو الذرات المستقبلة فى مادة شبه موصل مخدرة . كل الذرات المانحة موجبة الشحنة وكل الذرات المستقبلة سالبة الشحنة وغالبا ما يحدث التأين الكامل فى درجات حرارة الغرفة .

١ - ٦ - ٢ مواد أشباه الموصلات بإضافة شوائب من مواد العمود الثالث (نوع المادة-ب) بإضافة شوائب يشتمل مدارها الخارجى على ثلاث إلكترونات لمادة شبه موصل يشتمل مدارها الخارجى على أربع إلكترونات بمعنى آخر بإضافة مواد من العمود الثالث مثل مواد البورن - الألمنيوم - الجاليوم - الإنديوم الى مواد من العمود الرابع من الجدول الدورى للمواد (الشكل ١ - ١٦) - وحيث أن مواد العمود الثالث تشتمل فى مدارها الخارجى على ثلاث إلكترونات فقط ينقصها إلكترون واحد أقل من مواد العمود الرابع مثل الجرمانيوم أو السليكون فيمكن إعتبار ذرات مواد العمود الثالث حاملة الى ثقب ذات شحنات موجبة . بالتالى فمن السهل أن يتمتع هذا الثقب بخاصية الحركة والتجوال فى حال إكتسابه طاقة تأين حوالى ٠.٥ و٠ إلكترون فولت .



هذه الكمية من الطاقة سهل الحصول عليها فى درجات الحرارة المحيطة. وبالتالي فإن الشوائب المضافة من العمود الثالث الى مواد الجرمانيوم أو السليكون تتأين عند درجات حرارة

الغرفة - وعندما تصل الى مرحلة التأين الكامل تنتج عدد متساوي من ثقب التوصيل وتكون كثافة ثقب (ب) مساويا لعدد الثقوب المطعمة لظاهرة التوصيل (ب_١)^(٥) وتمثل كمية تركيز الشوائب من العمود الثالث وتسمى الثقوب المستقبلية حيث أنها تستقبل إلكترون من مستوى التكافئ لبلورة الجرمانيوم أو السليكون كما في النموذج (الشكل ١-١٥) لتمثيل مستويات الطاقة في حالة التأين الكامل وتظهر أيونات الثقوب المستقبلية كشحنات سالبة أعلى بقليل من أعلى مستوى في نطاق التكافئ. في المواد نوع (ن) فإن عدد الإلكترونات أكبر بكثير من عدد الثقوب (ن < ب) والتيار الناتج هو نتيجة لحركة الإلكترونات محدثا ظاهرة التوصيل الكهربائي في مستوى طاقة التوصيل. في المواد نوع (ب) فإن عدد الثقوب أكبر بكثير من عدد الإلكترونات (ب < ن) والتيار المار نتيجة لحركة الثقوب محدثا ظاهرة التوصيل الكهربائي في نطاق مستوى التكافئ وبصفة عامة يتم تحديد نوع التوصيل في أي من مواد أشباه الموصلات بمادة الشوائب المضافة - وتوضح المعادلات التالية عدد أو تركيز حاملات الشحنات الأغلبية.


$$n = N_D - N_A \quad (\text{If } N_D > N_A) \quad \text{المعادلة رقم (٤-١)}$$

$$p = N_A - N_D \quad (\text{If } N_A > N_D) \quad \text{المعادلة رقم (٥-١)}$$

موضح بالشكل (١٧-١) مستويات الطاقة في البلورات في مادة شبه الموصل النوع (ن) فإن الإلكترون الحر الزائد من الذرة المانحة يمتلك من الطاقه ما يكفي لإشغال المستوى الأدنى لنطاق التوصيل^(٦) (ط_١) (E_{CB}) ويحدث التوصيل نتيجة للإلكترونات في نطاق مستوى التوصيل .

^٥ (ب_١) تركيز حاملات الشحنات الجوهرية (ن_ج) Can be denoted p=N_A

^٦ E_{CB} Can be denoted in Arabic (ط_١)




في مادة شبه الموصل النوع (ب) في غياب إلكترون واحد يتسبب في عدم إستكمال مستوى التكافئ مما يسمح بانتقال إلكترون من ثقب الى ثقب آخر مما يتسبب في تغيير مكان الثقب وهذا يعني أن عملية التوصيل في مواد أشباه الموصلات النوع (ب) تحدث نتيجة حركة الثقوب في نطاق مستوى التكافئ - في حال تساوى عدد الذرات المانحة والذرات المستقبلية المضافة الى بلورة سليكون أو جرمانيوم نقية فإن إلكترونات الذرات المانحة تملأ الثقوب في الذرات المستقبلية فإن عملية التوصيل الكهربائي تقترب من نسب التركيز في ذرات الجرمانيوم أو السيلكون النقية. وتسمى في هذه الحالة مادة معوضة . المواد المعوضة^(٧) هي مواد غير جوهريّة لها نفس خواص المواد الجوهريّة. تنتشر حوامل الشحنات من مكان إنطلاقها ثم تتحد بعد مسافة معروفة بإسم طول الإنتشار أو عمر الشحنات^(٨) كما هو

^٧ (compensated material) مواد أشبه الموصلات المعوضة هي التي تحتوى على كل من ذرات مانحة ومستقبلة قليلة - كميات متساوية من النوعين تعوض بعضها البعض لا تسفر عن شحنات حرة . إلكترونات الذرات المانحة تقع في مستوى الذرات المستقبلية . تتأين الذرات المستقبلية بدون الكترون أو ثقب حر مما تنشأ كثافة شحنات تساوى الفرق بين تركيز الذرات المانحة والمستقبلة

^٨ طول الإنتشار L is the diffusion length and τ is the life time of charge carriers

موضح بالشكل (١ - ١٧) وقد تم ملاحظة أن تركيز حوامل الشحنات المحقنة تتناقص مع الوقت حيث تتم عملية الإنتشار كدالة أسية $e^{t/\tau}$ او e^{-x/L_n} وتبين المعادلتين (١-٦) و (١-٧) متوسط مسافة إنتشار الإلكترونات أو الثقوب قبل عملية الإتحاد



$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad \text{المعادلة (١ - ٦)}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad \text{المعادلة (١ - ٧)}$$

الجدول (١ - ٢) تلخيص لخواص المواد ذات النوع (ن) و (ب)

مادة النوع (ب)	مادة النوع (ن)	الخواص
أقل من أربع إلكترونات	أكثر من أربع إلكترونات	عدد إلكترونات التكافؤ للمادة الشائبة المضافة
الذرات المستقبلية	الذرات المانحة	نوع حاملات الشحنات
إنديوم	خراصين	أسماء المواد
بورن	فوسفور	
جاليوم	أنتيمون	
الومنيوم	بزيوموس	
ثقوب	الكترولونات	حوامل الشحنات الأغلبية
الكترولونات	ثقوب	حوامل الشحنات الأقلية
مستوى نطاق التكافؤ	مستوى نطاق التوصيل	النطاق الذي تتحرك فيه حاملات الشحنات

جدول (٣-١) حاملات شحنات في السيلكون ذات موصلية (ن) عند درجات حرارة مختلفة

ثقوب متولدة حرارياً	العدد الكلي للإلكترونات	إلكترونات حرة متولدة حرارياً	إلكترونات حرة ناتجة من ذرات مانحة	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	حرارة الصفر المطلق
1.0×10^{10}	1.0×10^{10}	1.0×10^{10}	1.0×10^{10}	درجة الحرارة ٢١ م [×]
1.0×10^{10}	2.0×10^{10}	1.0×10^{10}	1.0×10^{10}	درجة الحرارة ٢٠٠ م [×]
1.0×10^{16}	1.0×10^{16}	1.0×10^{10}	1.0×10^{10}	درجة الحرارة ٢٥٠ م [×]

١ - ٧ دالة توزيع فيرمي ديراك^(٩)

في ضوء نموذج تمثيل مستويات الطاقة في المواد الصلبة - نجد أن مستويات الطاقة تنقسم الى نطاقات ويمكن أن تحتل الإلكترونات بعض من هذه النطاقات . وبناء على منطوق باولي^(١٠) الذي أشار الى أن هناك العديد من مستويات الطاقة الغير مشغولة بالإلكترونات كما أنه لا يوجد إلكترونين لهما نفس الطاقة في نفس الذرة في نفس الوقت . إذا فما هي احتمالات شغل مستوى طاقة معين بالإلكترونات؟ يمكن التعبير عن الكثافة الفعلية للإلكترونات التي إكتسبت كمية من الطاقة وتشغل مستويات طاقة في نطاق معين بين مستويين عند درجة حرارة الصفر المطلق باستخدام دالة توزيع فيرمي على النحو التالي :

$$dN = \frac{C \sqrt{E} dE}{e^{(E-E_f)+1}} \quad \text{معادلة رقم (١-٨)}$$


^٩ (Fermi-Dirac statistics) تصف إحصائيات فيرمي ديرك توزيع الجسيمات عبر مستويات الطاقة في النظم لتكون العديد من الجسيمات المتماثلة . و يمكن تطبيقها على جسيمات متماثلة مع نصف عدد صحيح قابل للزيادة والنقصان في نظام في حالة توازن ديناميكي حراري . بالإضافة ، يفترض بأن الجزيئات في هذا النظام أن لا يكون لها تفاعل متبادل يعتد به . مما يسمح بتوصيف العديد من الجسيمات من حيث مستوى الطاقة بأنها جسيمات أحادية الطاقة

^{١٠} (Pauli Exclusion) يشتمل مبدأ استبعاد باولي شرط أنه لا يوجد جسيمين اثنين يمكنهما شغل نفس مستوى الطاقة مما يؤثر تأثيراً كبيراً على خصائص النظام.

حيث يمكن تحديد قيمة ثابت الإحتمالات (C) كما في المعادلة رقم (٩-١) :


$$C = \frac{4 \pi (2 m_e)^{3/2}}{h^2} = 6.28 \times 10^{27} \text{ electrons } / m / eV^{3/2} \quad \text{معادلة رقم (٩-١)}$$

حيث (h) ثابت بلانك و(E_f) أعلى مستوى طاقة إلكترونية عند درجة حرارة الصفر المطلق - ومن المهم التأكيد على أنه عند درجة حرارة الصفر المطلق فإن كل حاملات الشحنات في حالة تجمد غير قادرة على الحركة وتحتل المستوى الأدنى في الفجوة الطاقية - يتبين أن إحتمال وجود إلكترونات عند مستوى طاقة يساوي مستوى طاقة فيرمي يساوي ٥٠% . في نطاق التوصيل يتواجد عدد كبير من مستويات طاقة غير مشغولة بالإلكترونات وإحتمالات تواجد إلكترونات إحتمال بسيط فهناك عدد ليس بكثير من الإلكترونات في نطاق مستويات التوصيل وفي المقابل نجد عدد كبير من مستويات الطاقة في نطاق مستوى التكافئ مشغولة بالإلكترونات وتصل إحتمالات شغل هذه المستويات بالإلكترونات الى ١٠٠% وبالتالي فان عدد بسيط من مستويات الطاقة في نطاق مستوى التكافئ غير مشغول بالإلكترونات- يوضح الشكل (١-١٩) دالة توزيع "فيرمي ديراك" متناظرة حول مستوى فيرمي.



إذا كان عدد مستويات الطاقة في نطاقى التوصيل والتكافئ متساوى وإذا كان عدد


الإلكترونات في النطاقين أيضا متساوي . يقع مستوى فيرمي في منتصف الفجوة الطاقية في حالة المواد الجوهريّة وبالتالي في المواد جوهريّة البلورات نجد أن عدد الإلكترونات يساوي عدد الثقوب ومستوى طاقة الإشغال يساوي مستوى طاقة فيرمي ويرمز له (E_{fi}) .



في المواد ذات الموصليّة (ن) فإن تركيز الإلكترونات في مستوى التوصيل أكبر من تركيز الإلكترونات في المواد الجوهريّة وأن تركيز الثقوب في مستوى التوصيل مساويا لتركيز الشحنات الموجبة (الثقوب) في المواد الجوهريّة وبالتالي فإن دالة فيرمي تتحرك إلى الأعلى في نموذج تكوينات الطاقة في المواد ذات الموصليّة (ن) وفي المقابل في المواد ذات الموصليّة (ب) فإن مستوى فيرمي ودالة الاحتمالات لفيرمي سوف تتحرك إلى الأسفل في إتجاه نطاق التكافئ ويمكن إعتبار مستوى فيرمي مقياس لشغل مستويات الطاقة بالإلكترونات في المواد ويمكن التعبير عن مستوى فيرمي بالمعادلة (١٠-١) وتساوي:

$$E_f = \left[\frac{3N}{2C} \right]^{3/2} = 3.64 \times 10^{-19} N^{2/3} \quad \text{المعادلة (١٠-١)}$$

حيث (N) كثافة الإلكترونات الحرة في المتر المكعب . تعتمد الخواص الكهربائية للمادة على وجود أو عدم وجود إلكترونات في حيز طاقة معين . تستخدم إحصائيات فيرمي لتحديد كثافة الإلكترونات في أي مستوى طاقة وبالتالي يمكن التعبير عن هذه الإحتمالات باستخدام دالة فيرمي (f(E)) .



$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/KT}} \quad \text{المعادلة رقم (١١-١)}$$

في حالة أن يكون مستوى الطاقة المراد تحديده شغله بالإلكترونات مساويا لمستوى فيرمي وبالتالي فإن إحتمالات دالة فيرمي تساوي ٢/١ أي أن هناك فرصة خمسون في المائة أن يكون مستوى الطاقة مشغول بالإلكترونات - يوضح الشكل (٢١-١) إشغال الإلكترونات لمستوى طاقة كدالة لدرجة الحرارة - إحتمالات إشغال مستوى الطاقة يتزايد بزيادة درجة الحرارة ويتناقص كلما إنخفضت درجة الحرارة - عند درجة حرارة الصفر المطلق فإن إحتمالات وجود إلكترونات عند مستوى طاقة أعلى من مستوى فيرمي يساوي صفر وتصل إحتمالات شغل إلكترونات لمستويات طاقة أقل من مستوى فيرمي الى ١٠٠ % .